



## MŰSZAKI ADATOK

**Felépítés:** egykomponensű, polivinilbutirál alapú, korróziógátló pigmenteket és foszforsavat tartalmazó műhelyalapozó, shop-primer.

### Kereskedelmi elnevezés

- NOVAPRIMER® shop-primer

**Alkalmazási terület:** a NOVAPRIMER® shop-primer fémfelületek (acél, alumínium, horgany, réz stb.) védelmére alkalmas. Önmagában nem nyújt tartós korróziógátló bevonatot, de nagymértékben elősegíti a következő réteg tapadását, növeli a bevonatrendszer tartósságát. A NOVAPRIMER® shop-primerrel bevont felület hegeszthető. Kitűnő eredménnyel alkalmazható átmeneti korrózióvédelem céljából is.

### Minőségi jellemzők:

Külső:	homogén szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom:	min. 40%
Kifolyási idő (Mp. 4):	min. 50 sec
Sűrűség (színtől függően):	1,05–1,10 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő (20 °C-on):	
Porszár:	max. 10 perc
Ragadásmentes:	max. 1 óra
Szár:	4 óra
Elméleti kiadósság:	0,10 kg/m <sup>2</sup> /25 µm réteg
Fényesség:	matt

Színválaszték: vörös, szürke, valamint igény szerinti színekben is.

Átvonhatóság: a felhordást követő 4 óra elteltével, bármilyen festékkel a felmarodás veszélye nélkül átvonható.

## HASZNÁLAT

**Felületelőkészítés:** az acélfelületet homok- vagy szemcseszórással Sa 2½, de legalább Sa 2 tisztasági fokozatra kell előkészíteni. A nem homok- és szemcseszórással előkészített felületet zsírtalanítani szükséges.

**Felhordási mód:** ecseteléssel, mártással vagy szórással. A javasolt száraz rétegvastagság 25–35 µm.

**Hígítás:** NOVAPRIMER® hígító

**Tárolási, garanciális idő:** az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított **12 hónap**.

**Csomagolás:** 1 és 4 literes fémdobozban, ill. 20 kg-os egységben, fémkannában.

**Tűzvédelmi előírás:** „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik. **Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!**

**Egészségre káros anyagtartalom:** aromás szénhidrogén- és kromátmentes, max. 1,5% ortofoszforsavat tartalmaz. Felhasználása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálc, vagy védőszemüveg) használata javasolt.

**Szállítási feltételek:**

Lobbanáspont:	>24 °C
ADR/RID:	3.III
UN szám:	1263
IMCO:	3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!