



MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: egykomponensű, különleges műgyanta alapú, speciális alumínium pigmenteket tartalmazó festékek.

Kereskedelmi elnevezés

- PROFILUX metall alapozó (matt)
- PROFILUX ezüst festék (fényes)

Alkalmazási terület: a PROFILUX ezüst festékek elsősorban acélfelületek, de más fémfelületek, bevonására szolgálnak. A felületen kiválóan tapadnak. A PROFILUX matt alapozóként, bár önmagában is alkalmazható, REZAKRIL® 2k szintelen lakkal átszórva igen esztétikus megjelenési formát ad.

Minőségi jellemzők:

PROFILUX METALL ALAPOZÓ

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Külső: | homogén szuszpenzió |
| Nem illó anyagtartalom: | min. 25% |
| Kifolyási idő (Mp. 4): | min. 50 sec |
| Sűrűség (20 °C): | 1,05–1,1 g/cm ³ |
| Száradási idő (20 °C-on): | |
| Porszáraz: | max. 10 perc |
| Ragadásmentes: | max. 1 óra |
| Szárász: | 4 óra |
| Átvonhatóság: | 4 óra |
| Bevonat megjelenése: | egyenletes |
| Elméleti kiadósság: | 0,1 kg/m ² /25 µm réteg |
| Fényesség: | matt |

Színválaszték: ezüstsztínű.

Átvonhatóság: a felhordást követő 4 óra elteltével, bármilyen festékekkel a felmaródás veszélye nélkül átvonható.

PROFILUX EZÜST FESTÉK

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Külső: | homogén szuszpenzió |
| Nem illó anyagtartalom: | min. 25% |
| Kifolyási idő (Mp. 4): | min. 50 sec |
| Sűrűség (20 °C): | 1,05–1,1 g/cm ³ |
| Száradási idő (20 °C-on): | |
| Porszáraz: | max. 10 perc |
| Ragadásmentes: | max. 1 óra |
| Szárász: | 4 óra |
| Átvonhatóság: | 4 óra |

Bevonat megjelenése:
Elméleti kiadósság:
Fényesség:

egyenletes
0,1 kg/m²/25 µm réteg
csillogó

Színválaszték: ezüst, RAL 9006, RAL 9007.

Átvonhatóság: a felhordást követő 4 óra elteltével, bármilyen festékkel a felmaródás veszélye nélkül átvonható.

HASZNÁLAT

Felületelőkészítés: az acélfelületet homok- vagy szemcseszórással Sa 2½, de legalább Sa 2 tisztasági fokozatra kell előkészíteni. A nem homok- és szemcseszórással előkészített felületet zsírtalanítani szükséges. Tartós korrózióvédelem igénye esetén a fémfelületet először PROTEMPO® korróziógátló alapozóval, RAPID UNI korróziógátló alapozóval vagy EPODUR® korróziógátló alapozóval kell bevonni.

Felhordási mód: ecseteléssel, szórással. Legelőnyösebb esztétikai szempontból a levegős szórással történő felhordás. A javasolt száraz rétegvastagság 25–35 µm.

Hígítás: PROTEMPO® hígító

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított **24 hónap**.

Csomagolás: 1 és 4 literes fémdobozban.

Tűzvédelmi előírás: „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik. **Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!**

Egészségre káros anyagtartalom: aromás szénhidrogén- és kromátmentes.

Felhasználása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálarc vagy védőszemüveg) használata javasolt.

Szállítási feltételek:

Lobbanáspont: >24 °C
ADR/RID: 3.III
UN szám: 1263
IMCO: 3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!