



MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: zsírsavval módosított természetes gyanta és szénhidrogéngyanta kötőanyagú, antifouling hatású festék.

Kereskedelmi elnevezés

- PROYACHT EXTRA antifouling festék

Alkalmazási terület: hajók, csónakok vízvonal alatti felületének, továbbá egyéb tartósan vízbe merülő szerkezetek, antifouling hatású festésére szolgál. A PROYACHT antifouling festékek speciális hatóanyagai folyamatosan, lassan oldódnak ki a bevonatból és ezáltal megakadályozzák az algák, moszatok, csigák, kagylók stb. letelepedését. Ezen túlmenően a PROYACHT EXTRA – igény szerint – széles színválasztékban biztosítható. A festék tixotróp tulajdonságú, ezért vastag rétegben is felhordható és függőleges felületeken sem folyik meg.

Minőségi jellemzők:

| | |
|---------------------------|--|
| Külső: | tixotróp tulajdonságú, homogén eloszlású szuszpenzió |
| Nem illó anyagtartalom: | min. 80% |
| Sűrűség (20°C): | 1,597 g/cm ³ |
| Száradási idő (20 °C-on): | |
| Porszáraz: | 2 óra |
| Szárász: | 24 óra |
| Bevonat megjelenése: | egyenletes, matt |
| Elméleti kiadósság: | 0,13-0,17 kg/m ² /réteg |

HASZNÁLAT

A hajók, csónakok és egyéb vízbe merülő szerkezetek védelmét vízálló festék bevonatrendszerrel kell biztosítani (pl.: VIKOPOL hajófesték vagy EPODUR-REZAKRIL 2k bevonatrendszer). A PROYACHT antifouling festéket a vízvonal alatti részre, utolsó réteggként kell alkalmazni. Felhordás módja ecsetelés vagy hengerezés. A konzisztencia beállítása lakkbenzines hígítóval történhet. Az antifouling festéket optimálisan 2 rétegben célszerű felhordani. Az első réteg 24 óra száradás után vonható át. Alapozófesték alkalmazása nélkül poliészter anyagú hajók felületén alkalmazását nem javasoljuk.

Hígítás: Lakkbenzin

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított **12 hónap**.

Csomagolás: 1 és 4 literes egységekben, fémdobozban.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztályba tartozik. **Tűz- és robbanásveszélyes!**

Egészségre káros anyagtartalom: aromás oldószert és ónvegyületet nem tartalmaz.

Felhasználása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálarc és védőszemüveg) használata javasolt.

Szállítási feltételek:

Lobbanáspont: >24 °C

ADR/RID: 3.III

UN szám: 1263

IMCO: 3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!