



MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: uretán-alkidgyanta kötőanyagú, cinkfoszfáttal pigmentált, gyorsan száradó korróziógátló alapozófesték. Ólom és kromátmentes.

Kereskedelmi elnevezés

- RAPID cinkfoszfátos alapozó

Alkalmazási terület: acélfelületek korrózióvédő alapozó festésére alkalmazható.

Minőségi jellemzők:

Külső:	homogén szuszpenzió
Bevonat megjelenése:	egyenletes, szemcsementes
Nem illó anyagtartalom:	min. 70%
Kifolyási idő (Mp. 4):	min. 80 sec
Sűrűség (színtől függően):	1,3–1,4 g/cm ³
Száradási idő (20 °C-on):	
Porszáraz:	max. 30 perc
Ragadásmentes:	1 óra
Szárász:	max. 6 óra
Átvonhatóság (20 °C-on):	max. 6 óra
Tapadási fokozat:	0
Elméleti kiadósság:	0,12 kg/m ² /40 µm réteg
Fényesség:	matt

Színválaszték: vörös 811, sárga 411, szürke RAL 7004, valamint igény szerinti színekben is.

HASZNÁLAT

A gondosan oxidmentesített és zsírtalanított, legalább Sa 2–St 3 tisztasági fokozatú acél felületre ecseteléssel, szórással vagy mártással kell felhordani. A felhordási konzisztenciát RAPID hígító 314-gyel kell beállítani. Általában egy réteg (30–40 µm vastagságú) felvitele elegendő. Kültéri igénybevételnél célszerű 2 rétegben 50–60 µm rétegvastagságot biztosítani. A bevonat 6 órás száradás után nem agresszív oldószereket tartalmazó festékekkel, pl. DUKÁT® zománccal, RAPID festékekkel vonható át.

Hígítás: RAPID hígító 314
Lakkbenzines hígító

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított **12 hónap**.

Csomagolás: 1 literes és 4 literes fémdobozban (csak a vörös szín), valamint 30 kg-os kiserelési egységben fémkannában.

Tűzvédelmi előírás: „**B**” tűzveszélyességi osztályba tartozik. **Tűz- és robbanásveszélyes!**

Egészségre káros anyagtartalom: Feldolgozása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálarc vagy védőszemüveg) használata javasolt.

Szállítási feltételek:

Lobbanáspont:	>24 °C
ADR/RID:	3.III
UN szám:	1263
IMCO:	3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!