

UREX LAKK 005 Alapozó lakk

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Poliizocianát-prepolimer alapú, egykomponenses, a légnedvesség hatására kikeményedő, poliuretán filmet képező lakk, mely UREX SZÍNEZŐPASZTÁKKAL színezhető.
BTO 2430129910

Választék:

UREX LAKK 005

UREX SZÍNEZŐPASZTA RAL SZÍNEKBEN

Alkalmazási terület: Elsősorban min. B 200 szilárdságú és max. 3% víztartalmú betonfelületek alapozására, impregnálására szolgál. Filmje kiváló lúgállósággal rendelkezik, így új, még lúgos kémhatású betonszerkezetek és –elemek alapozására is alkalmas. Kitűnően tapad a betonfelületen, növeli a betonon vagy egyéb porózus anyagon a tapadást, így oldószermentes poliuretán vastagbevonatok, pl. DUNAPLASZT URETÁL TIXOTRÓP BEVONÓANYAG, alkalmazásánál. Használható továbbá a SZILOPLASZT FUGA- ÉS RÉSTÖMÍTŐ MASSZA tapadásának javítására.

ÉMI vizsgálati jegyzőkönyv száma: M-275/1996. UREX SZÍNEZŐPASZTÁVAL 80/20 arányban színezve önálló padlófestékként is használható.

Minőségi jellemzők:

- Külső.....	világossárga színű folyadék
- Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN 535:1994)	
mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min.....	40
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992),	
105 °C-on, 2 óra, min. %,.....	46
- Száradási idő 20 °C-on, (MSZ ISO 1517:1993)	
(min. 50% relatív légnedvesség-tartalomnál) óra, max.	
1. fokozat,óra.....	1
teljes átkeményedés.....	48
- Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979),.....	a felhordást követő 24 óra elteltével – célszerűen 48 órán belül – vonható át DUNAPLASZT URETÁL, SZILOPLASZT termékekkel.
- Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) kg/m ³	1021
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat.....	0
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).....	5 m ² /kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, a gyártástól számított 6 hónapig.

Csomagolás: 5 és 25 kg, ónozott acéllemez dobozban, ill. kannában.

Alkalmazás: Tiszta, pormentesített, min. B 200 szilárdságú, és max. 3% nedvességtartalmú betonfelületre, ill. egyéb porózus felületre hordható fel.

Felhordását ecseteléssel, vagy szórással kell végezni. A munkatér relatív légnedvesség tartalma lehetőleg 50-65% között legyen, 50%-nál alacsonyabb légnedvesség-tartalom esetén ugyanis a kikeményedés ideje lelassul.

Az alapozott betonfelület a lakk felhordását követő 24 óra elteltével, ill. célszerűen a felvitel után 48 órán belül vonható át az adott rendeltetési célra szolgáló DUNAPLASZT URETÁL BEVONÓANYAG, és SZILOPLASZT FUGAMASSZA termékekkel (lásd e termékek ismertetőiben közöltek is).

A használatot követően a munkaeszközök megtisztítására UNIVERZÁLIS PARKETTLAKK HÍGÍTÓ alkalmazható.

Hígítás: METALLUX ÁTVONÓLAKK HÍGÍTÓVAL

Tűzvédelmi előírás: az II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 25% xilolt, 25 % metoxi-propilacetátot, kb. 3% etilbenzolt tartalmaz.

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC- tartalmaz

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

- R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
- R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
- R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
- R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1 Elzárva tartandó
- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás!
- S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
- S 28 Ha az anyag a bőrre kerül bő szappanos folyóvízzel le kell mosni.
- S 29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni
- S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
- S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

2007.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.