



DUNAPLASZT KALAPÁCSLAKK

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Akril,- vinil,- uretánnal módosított alkydgyanta alapú festék. Fémhatású pigmentet és egyéb adalékanyagokat tartalmaz.

BTO 2430129910

Választék:

Dunaplaszt Kalapácsolakk arany	Dunaplaszt Kalapácsolakk kék RAL 5017
Dunaplaszt Kalapácsolakk barna	Dunaplaszt Kalapácsolakk sötét kék
Dunaplaszt Kalapácsolakk bronz	Dunaplaszt Kalapácsolakk világos kék
Dunaplaszt Kalapácsolakk ezüst	Dunaplaszt Kalapácsolakk piros
Dunaplaszt Kalapácsolakk fehér	Dunaplaszt Kalapácsolakk réz
Dunaplaszt Kalapácsolakk fekete	Dunaplaszt Kalapácsolakk sötét zöld
Dunaplaszt Kalapácsolakk fekete-réz erezet	Dunaplaszt Kalapácsolakk világos zöld

Alkalmazási terület: Acél és öntöttvas felületek festésére alkalmas. Levegőn száradó, dekoratív festék, kültéren korróziógátló alapozóra, beltéren közvetlenül, alapozás nélkül felhordható.

Minőségi jellemzők:

- Külső.....	Színes, homogén eloszlású szuszpenziók
- Kifolyási idő 20 °C-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s,	sűrű, tixotróp
- Nem illó anyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003), 105 °C-on, 2 óra, min. %,	50
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), μm, max.....	10
- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 °C-on, óra, max. (20-25 μm rétegvastagságban) 1. fokozat.....	1
- Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993), óra , 20 °C-on.....	24
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat.....	0
- Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987) mm, min.....	3
- Keménység ceruzasorozattal (MSZ 9640/2:1989).....	H
- Átvonhatóság(MSZ 9650/24:1979) 20 °C-on, óra, min.....	4
- Vízállóság (MSZ 9640/11:1983).....	felhordás után 8 nap elteltével tartósan vízálló.
- Kiadósság: (MSZ 9650/22:1989).....	4-5 m ² / l (40-60μm rétegvastagságban)

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 0,25 l-es, 0,75 l-es, 2,5 l-es és 22 kg-os csomagolásban, ónozott acéllemez dobozban.

Alkalmazás:

A Kalapácsolakk felhordása előtt a fémfelületet oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell.

Ajánlott rétegvastagság 45-70 µm egy rétegben, szórással vagy felhordás -tagolt felületek esetén ecseteléssel. Nagy sík felületek esetén a felhordás TEDDY hengerrel, hígítás nélkül végezhető.

A kalapács-hatást létrehozó adalékanyag az egyéb típusú festékeket kráteressé teheti, ezért a festés során el kell kerülni az egyéb festékek szennyezésének lehetőségét, a használt eszközöket nagyon alaposan meg kell tisztítani!

Hígítás: nem szükséges, a munkaeszközök tisztítására használjunk METALLUX Átvonó Lakk Hígítót.

Tűzveszélyességi fokozat: II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: n-butil-acetát 25-30%, 1-metoxi-2-propilacetát 10 %

VOC tartalom: 545 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes.

R 36 Szemizgató hatású.

R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1 Elzárva tartandó

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

2006.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.