



## DUNAPLASZT Teraszfesték

### MŰSZAKI ADATOK:

**Felépítés:** Különleges akrilat diszperziót, színező és kopás-állóságot növelő pigmenteket tartalmazó festék.

BTO 2430110000

### Választék:

DUNAPLASZT TERASZFESTÉK fehér 100  
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK krém 450  
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK szürke 200  
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK vörös 800  
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK zöld 600  
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK zöld 610

**Alkalmazási terület:** Alkalmos beton és aszfalt burkolatú kültéri és beltéri teraszok, sétányok, műhelyek, garázsok, pincék padlójának kopásálló, UV-álló festésére. Felhordható ecseteléssel, szórószalaggal és hengerrel, minimum két rétegben.

*Esztétikus kopásálló, csúszásgátló kültéri bevonatot ad.*

### Minőségi jellemzők:

- Külső.....színes homogén szuszpenzió
- pH érték.....9 – 10
- Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN 535:1994).....erősen tixotróp, nem mérhető
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992),  
120 °C-on, 2 óra, min. %,.....68
- Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) g/cm<sup>3</sup>.....1,5 – 1,7
- Száradási idő 20 °C-on, perc, (MSZ ISO 1517:1993)  
1. fokozat.....15  
6. fokozat.....30
- Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979).....4 óra múlva
- Bevonat külseje.....egyenletes selyemfényű
- Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990).....megfelelő
- Vízállóság (MSZ 9640/11:1983).....24 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan.
- Mosószerállóság (MSZ 9640/13: 1988)  
8 órán át tartó mosószeroldatban merítés után.....a bevonat változatlan.
- Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra.....a bevonat változatlan.
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).....2 – 2,5 m<sup>2</sup>/kg

**Hígítás:** Vízzel.

Betonfelület esetében az első rétegnél minimum 20% hígítás szükséges!

**Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónap.

**FAGYVESZÉLYES!** 5 °C alatt tárolni tilos!

**Csomagolás:** 2,5 l-es, 4 l-es és 25 kg-s PE vödörben.

**Alkalmazás:** A festék a felhordási módtól, és a festendő felülettől függően vízzel történő hígítást igényel. Beton esetében minimum 20 %-os hígítás szükséges az első rétegnél, a többi rétegeknél tartuk be az alábbi felhordási módok szerinti utasítás.

**Felhordás, száradás környezeti körülményei:**

A festék +6°C, és +40°C közötti hőmérsékleten, 30 – 70% közötti relatív páratartalom határai között hordható fel.

**Felület előkészítése:**

A felületnek tapadó szennyeződésektől (zsír, olaj, por, sár) mentesnek kell lennie. A festék enyhén nedves felületre is felhordható.

**Felhordási módok:**

1. Ecsetelés, hengerezés:

A festéket ecsettel vagy hengerrel történő felhordás esetén, beton alapra 20 %, egyéb alapra 5 % vízzel hígítjuk. Ecsetelésnél ügyelni kell az ecsetcsíkok eldolgozására, valamint arra, hogy a felületi hibákba (lyukakba) nem gyűljön össze vastag festékfilm, ugyanis vastag rétegben (500 µm) a film berepedezhet.

2. Sűrített levegős szórás:

Ezt a módszert beton esetében nem alkalmazzuk, amennyiben mégis elkerülhetetlen, a beton felületet előnedvesítjük. A felhordáshoz max. 5%-os vizes hígítás elegendő. Meleg felület esetén célszerű a felületet vizes mosással 40°C alá hűteni. A porlasztást és a szórási távolságot úgy kell beállítani, hogy a felszört festékfilm nedves legyen, tehát közvetlenül a szórás után még csillogjon. Száraz szórás esetén – tehát abban az esetben, amikor a szört film már a szórás pillanatában lemattul – a felület nedvesítése elégtelen lesz, ekkor a festékfilm tapadása nem elégséges.

A termék FAGYVESZÉLYES! 5 °C alatt tárolni tilos!

**Tűzvédelmi előírás:** IV. tűzveszélyességi fokozat. Nem tűzveszélyes!

**Veszélyes anyagtartalom:** Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

**VOC tartalom:** 9 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

-

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

**S24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

**2006.**

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.