

**Metylan**

# Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó

## Speciális diszperziós ragasztó

Mérettartó nehéz tapéták ragasztására valamint egyéb  
Metylan ragasztók tapadó erejének fokozására



### JELLEMZŐK

- Vizes-diszperziós, felhasználásra kész
- Száradás után áttetsző
- Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
- Mérettartó, nehéz tapéták ragasztására is alkalmas
- Tapadást fokozó (*Metylan poralakú ragasztókhöz* keverve)

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nagy ragasztóerővel rendelkező, felhasználásra kész, vizes-diszperziós ragasztóanyag, amely mérettartó tapéták (pl. üvegszövet-, üvegfátyol-, textil-, vliés- és vinil tapéta, valamint speciális nehéz tapéták) – szárazon nem visszabontható – rögzítésére szolgál. Tapadást fokozó adalékszerként is alkalmazható a – már bekevert – Metylan poralakú ragasztók „megerősítésére”, amellyel a nem mérettartó (papír hordozójú) tapétát rögzítik. A keverési arány az alkalmazott Metylan poralakú ragasztó dobozán található: általában 4 liter (1 doboz) bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg diszperziós ragasztó keverhető. Felhordható: mészt-, cement- és gipszvakolatra, gipszkartonra, faforgácslapra és cementkötésű faforgácslapra stb. A mérettartó tapéta igazíthatóságának megkönnyítése érdekében a **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztóhoz** – a vízzel előre bekevert – *Metylan poralakú tapétaragasztó (szpecial, direct vagy segura)* adagolható, 10-20 % arányban. Ebben az esetben azonban feltétlenül próbaragasztást kell végezni!

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk és mossuk le. Száradás után a falfelületet portalanítani kell. A régi tapéta *Metylan tapétaleoldó* segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz előkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra, az előírt arányban hígított *Metylan alapozót* javasoljuk. Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat, kátránymaradványokat mechanikusan el kell távolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat, valamint a régi anilin festéknyomokat – megfelelő szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltjük ki, majd – az előírt száradási időt követően – a teljes felületet felületssimító glettanyaggal simítsuk át.

### FELHORDÁS

#### **Mérettartó tapéták ragasztása:**

A ragasztóanyagot ragasztó hengerrel vagy kefével – tapéta szélességben – kell a falra felhordani és a tapéta csíkot azonnal a helyére illeszteni, amíg a ragasztó nedves. A felragasztott tapétát Metylan tapétázó spatula vagy gumihenger segítségével alaposan simítsuk át, ezáltal elkerülhető a légbuborékok kialakulása. **Üvegszövet tapéta** ragasztásakor az átpréselődt ragasztó a rostok közé simítható, ami tovább fokozza a tapadást és – átfestéskor – csökkenti a fajlagos festék

felhasználást is. Erősen **strukturált hátoldalú tapéta** esetében több ragasztóra van szükség, hogy a hátoldali mélyedéseket is tökéletesen ki tudjuk tölteni. Az illesztéseknél kinyomódott ragasztót nedves ruhával töröljük le. Amennyiben az egymás mellé helyezett tapétacsíkokat varratmetszéssel illesztjük össze, talpas kés használata javasolt. **Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** alkalmazása esetén, a tapétát nem lehet szárazon visszabontani. Üvegszövet tapéta ragasztása esetén ez követelmény is.

#### **Papír alapú, nem mérettartó tapéták ragasztása:**

Ragasztásukhoz metil-cellulózból készült (poralakú) Metylan ragasztót (normal, spezial, spezial instant, direct vagy segura) ajánlunk, **Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval** megerősítve. A diszperziós ragasztót az – előírt mennyiségű vízzel – bekevert **Metylan poralakú ragasztóhoz** kell adagolni (1 doboz, azaz 4 liter bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg üvegszövet ragasztó). A továbbiakban a poralakú ragasztó műszaki adatlapjában foglaltak szerint, valamint a ragasztó dobozán található utasításoknak megfelelően járjunk el.

## **FONTOS TUDNIVALÓK**

A ragasztó kiadósága függ a tapéta anyagától, szerkezetétől, az alap szívóképességétől és felületi simaságától. A ragasztót tapétaszélességben javasolt a falfelületre felhordani, megakadályozva ezzel idő előtti kiszáradását. Ha tapadásfokozó adalékszerként, „megerősítésre” alkalmazzuk, az előírt mennyiségű vízzel már bekevert **Metylan poralakú ragasztóhoz** kell adagolni. A tapétázás során be kell tartani a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hőmérséklet esetén ne végezzünk tapétázási munkákat! A ragasztó átetszőre szárad. A munkaeszközökről a ragasztó friss állapotban vízzel könnyen eltávolítható. **Fagyveszélyes!**

## **MŰSZAKI ADATOK**

<b>Összetétel:</b>	keményítő és polivinil-acetát diszperzió
<b>Sűrűség:</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Szín:</b>	fehér
<b>Anyagszükséglet:</b>	200-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Alkalmazható:</b>	15 °C hőmérséklet felett
<b>Nyitott idő:</b>	kb. 10 - 15 perc

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

## **KISZERELÉS**

750 g műanyag dobozban, 10 kg műanyag vödörben

## **TÁROLÁS**

Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

## **FELHASZNÁLHATÓ**

Az előírt tárolás mellett 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

## **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási hulladéknak minősül. A **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereit gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

**Alkalmazástechnikai tanácsadás:** Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

**Forgalmazza:** Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • [www.ragasztas.hu](http://www.ragasztas.hu) • [www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)