

Pattex Repair Express

Szupererős eporúd

JELLEMZŐK

- ▶ **8-10 perc után kökemény lesz**
- ▶ **Fehér színűre szárad**
- ▶ **Csiszolható, fúrható, festhető**
- ▶ **Kézzel könnyen gyúrható**
- ▶ **Bőrsemleges – védőkesztyű használata nem szükséges**
- ▶ **Erős: 50 kg/cm²**
- ▶ **-30°C és +150°C között hőálló**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A következő anyagok ragasztására alkalmas: fa, fém, kerámia, kristály, téglá, gipsz, műanyag, parafa, réz. Nem alkalmas: polietilén, polipropilén és teflon felületekre.

Példa: fürdőszobai és konyhai berendezések rögzítése, mint törülközőtartók, tükrök, akasztók, fogasok, szappantartók, mixer tartók; lyukak betömése; törött sarokvasak vagy láncszemek felújítása; fogantyúk, ajtókitámasztók, telefonkeretek rögzítése; lépcsők, székek és egyéb bútorok javítása; csövek repedéseinek szigetelése.

ALKALMAZÁS

A felület előkészítése: Az összeragasztandó felületeknek portól és olajtól mentesnek kell lenniük. Ajánlott a felületek érdesítése és megszáritása.

A termék előkészítése:

- Késsel vagy ollóval vágjuk le a szükséges mennyiségű darabot a termékből (1. ábra).
- A használandó darabról távolítsuk el a műanyag fóliát, és a maradékot takarjuk be vele.
- Gyúrjuk össze, mint a gyurmát, míg egységes színű nem lesz (fehér) (2. ábra).
- A megszilárdulás alatt a termék felmelegszik, ami azt jelzi, hogy a két komponens reakcióba lépett (3. ábra).



A termék alkalmazása:

- **Rögzítés:** a terméket hordjuk fel a felületekre és nyomjuk össze azokat. A nagyobb méretű tárgyak esetében, hordjunk fel több darabot is.
- **Tömítés:** a termékkel töltjük ki a lyukat vagy repedést, és a felületet simítsuk el, mielőtt a termék megkötne.
- **Felújítás:** a terméket gyúrjuk kívánság szerinti formára és a felületét simítsuk el, mielőtt a termék megkötne.

Maximum 4 percig gyúrható és alkalmazható (+ 23°C-on).

Praktikus javaslatok: A termék használata után azonnal vízzel és szappannal mossunk kezet. Mielőtt a termék megkötne a használt szerszámokat tisztítsuk meg vagy a koszos felületeket mossuk le alkohollal vagy acetonnal. A megkeményedett termék kötőszilárdsága igen nagy, csak mechanikus úton távolítható el.

Kötési idő: Az összeragasztott darabok az alkalmazás után 10-15 perccel kezelhetők (15 perc: szakító ellenállás $\geq 10 \text{ kg/cm}^2$, 23°C, vas)

Végleges megmunkálhatósági idő: Körülbelül 60 perc elteltével (+23°C) a termék csiszolható, fúrható, megmunkálható és befonható.

Megszilárdulási idő: Az alkalmazás után 24 óra (+23°C). A megszilárdulási idő hosszabb, ha az átlagos hőmérséklet 23°C alatti.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolási körülmények: Tároljuk száraz hűvös helyen +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten.
Eltartható: 2 év, feltéve, ha a megfelelően tároljuk és az eredeti csomagot nem bontjuk fel.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Fehér
Használati hőmérséklet:	-30°C és +150°C között
Szakítási ellenállás (EN 1465):	Kb. 50 kg/cm ² (23°C, vas)
D szakítási ellenállás:	Kb. 70
Egyéb tulajdonságok:	Könnyen gyúrható. Nedves felületeknél is alkalmazható, víz alatt is megköt. A megszilárdulás során a termék térfogata nem csökken és nem nő. A megkötött anyag csiszolható, polírozható, fúrható, megmunkálható és festhető. Ellenálló a vízzel, olajjal és a közönséges oldószerekkel szemben.

KISZERELÉS

Csomagolás: 48 g

Gyűjtőcsomagolás: 12 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Gyantát, edzőt és adalékanyagokat tartalmaz.

Származási hely: Spanyolország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.