

Palma Padló Univerzális

Textil-, linóleum- és PVC-burkolat nem nedvszívó és nedvszívó felületre történő rögzítésére

JELLEMZŐK


- ▶ **Újra felszedhető**
- ▶ **Szerves oldószert nem tartalmaz**
- ▶ **Lakóterek burkolásához ideális**
- ▶ **Burkolatszere esetén könnyen eltávolítható**
- ▶ **Lágyítószerrálló**
- ▶ **Székgyörgő igénybevételnek ellenálló**
- ▶ **Padlófűtés esetén is használható**

ALKALMAZÁSI TERÜLET


A Palma Padló Univerzális oldószertmentes, rendkívül kiadós, speciális diszperzió, amelyet elsősorban lakóterekben ajánlunk különféle szőnyegek és PVC-burkolatok nedvszívó és nem nedvszívó felületekre (pl. PVC, Terrazzo, kőpadló stb.) történő ragasztására. Előtte azonban a burkolatot intenzív tisztítóval alaposan zsírtalanítani szükséges.

ALKALMAZÁS

Az aljzat feleljen meg a DIN 18365 szabvány előírásainak (legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől, valamint tapadásgátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú). Az egyenetlenségeket a megfelelő aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg. Meglévő burkolat esetén annak jól kell tapadnia az aljzathoz. Az olaj-, zsír-, viasz- és tisztítószer-maradványokat intenzív tisztítóval távolítsuk el. A méretre vágott burkolóanyagot kiterítjük, majd félig visszahajtjuk. A rögzítőt egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Sima hátoldalú burkolat rögzítéséhez vagy finom pórusú szivacs hengert (meglévő burkolatra), vagy nagyobb pórusú szivacs hengert (nedvszívó aljzatra) használjunk. A megfelelő hengertípussal érhető el az optimális anyagfelhordás.



Fogköz mélység: 0,90 mm
 Fogköz szélesség: 1,00 mm
 Fogtető szélesség: 0,50 mm



Fogköz mélység: 1,65 mm
 Fogköz szélesség: 1,80 mm
 Fogtető szélesség: 1,20 mm

Érdes hátoldalú burkolathoz – az aljzat és a hátoldal függvényében – A4 vagy A2 típusú kenőlapot ajánlunk. Párazáró burkolat rögzítése – nem nedvszívó aljzatra – tapadó rögzítéssel történhet. Ebben az esetben a Palma Padló Univerzális a felhordott mennyiségtől és a klimatikus körülményektől függően 30-90 percig szellőztetjük. A burkolat fektetése akkor kezdhető meg, ha a rögzítőt könnyedén érintve az már nem tapad az ujjhoz.

A rögzített burkolat újbóli eltávolítása: A rögzített burkolatot az egyik szélén bontjuk meg, majd lassan tépjük fel. Előfordulhat, hogy habosított PVC vagy habhátoldalú szőnyeg eltávolításakor az aljzaton burkolatfoszlányok maradnak. Ezek, valamint a rögzítőmaradványok könnyen eltávolíthatóak Pur mosogatós meleg vízzel (10 liter víz és 1 dl Pur) vagy intenzív tisztítóval. A hatásidő kb. 10-15 perc.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzünk burkolási munkákat +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett!

A friss rögzítőfoltok vízzel eltávolíthatók.

Ha hosszabb tárolás következtében a terméken hártya képződne, akkor azt a felhasználás előtt el kell távolítani!

Nem szabad a szennyvízhálózatba engedni! A fagytól védeni kell!

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

MŰSZAKI ADATOK

| | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Szín: | Krémfehér | | | |
| Állaga: | Pasztaszerű | | | |
| pH-érték: | Kb. 7,0 | | | |
| Sűrűség: | 1,1 kg/l | | | |
| Kiadósság: | | Hengerrel | A4 kenőlappal | A2 kenőlappal |
| | meglévő burkolaton | 50-100 g/m ² | 200 g/m ² | 300 g/m ² |
| | nedvszívó aljzaton | 100-150 g/m ² | 200 g/m ² | 300 g/m ² |
| Szellőzési idő nedves rögzítés esetén: | meglévő burkolaton (páraáteresztő burkolat rögzítése) | 10-20 perc | 30-45 perc | 45-60 perc |
| | nedvszívó aljzaton | 10 perc | 20 perc | 30 perc |
| Szellőzési idő tapadó rögzítés esetén: | nem nedvszívó aljzaton (párazáró burkolat rögzítése) | 30-45 perc | 45-60 perc | 75-90 perc |
| Nyitott idő tapadó rögzítés esetén: | Max. 2 óra | | | |
| Járható: | Kb. 24 óra múlva | | | |
| Székgyörgő igénybevétele: | DIN 68 131 szabvány szerint ellenálló | | | |
| Tárolás: | +5°C felett, száraz és hűvös helyen | | | |
| Kötés utáni hőállóság: | Max. +50 °C-ig, padlófűtés esetén is alkalmazható | | | |
| Eltarthatóság: | 12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén) | | | |

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23 °C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

KISZERELÉS

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Csomagolás: | 1 kg-os műanyag doboz, 5 kg-os műanyag vödör |
| Gyűjtőcsomagolás: | 12 db 1 kg-os műanyag doboz, 1 db 5 kg-os műanyag vödör |

ÖSSZETÉTEL

Speciális diszperzió.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.