

Palma Hőszigetelő

Polisztirol hőszigetelő lapok nedvszívó felületre történő ragasztására

JELLEMZŐK

- ▶ Minden polisztirol táblához alkalmas (pl. Nikecell, Hungarocell)
- ▶ A nagy kezdeti tapadás ellenére jól korrigálható
- ▶ Előkészítés nélkül azonnal felhasználható
- ▶ Oldószermentes, szagtalan


ALKALMAZÁSI TERÜLET

Habosított polisztirol táblák nedvszívó alapra (gipsz, beton, vakolt fal) történő beltéri ragasztására ajánljuk.

ALKALMAZÁS

Ha az alap nagyon porózus, azt Palma Hőszigetelő ragasztó és víz 1:1 arányú keverékével kell előkezelni, ezután 4 órával szabad megkezdeni a polisztirol lapok ragasztását hígítatlan ragasztóval.

Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány előírásainak (legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú). A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap) legyenek tiszták, por- és zsírmentesek. A ragasztást legalább 14°C hőmérsékleten végezzük. Használat előtt a ragasztóanyagot alaposan keverjük fel. A ragasztóanyag felhasználásra kész, hígítani nem kell. A ragasztót fogazott fém simítólapal lehet felvinni.



Fogköz mélység: 3,4 mm
 Fogközszélesség: 3,6 mm
 Fogtető szélesség: 3,4 mm

Az ajánlott ragasztómennyiség 500-700 g/m². Mennyezetre történő ragasztás esetén szükség lehet a hőszigetelő alátámasztására 24 órán át. A kezelt felületeket 5-10 percen belül illeszteni kell. Használat előtt a ragasztóanyagot alaposan keverjük fel.

FONTOS TUDNIVALÓK

Az esetleges szennyeződéseket, amíg a ragasztóanyag nedves, vízzel távolíthatjuk el. Csatornába önteni nem szabad! A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

MŰSZAKI ADATOK

Szín, megjelenés: Világosszürke, pasztaszerű
 Szárazanyag tartalom: 75-80%
 Ph-érték: 7-8
 Viskozitás (20°C): 80-100 Pas
 Vízállóság: Megfelel a D2-es csoport szerinti igénybevételnek, a DIN 68602 alapján

Nyitott idő:	Max. 20 perc
Száradási idő:	Min. 24-48 óra
Felhasználás:	A felhasználandó mennyiség a ragasztandó anyag fajtájától függően 500-700 g/m ²
Kiadósság:	Az 1 kg-os doboz kb. 1,4-2 m ² , az 5 kg-os vödör kb. 7-10 m ² , a 10 kg-os vödör 14-20 m ² felület ragasztására elegendő
Felhordás:	Fogazott spaklival vagy felvonóhengerrel
Tárolás:	Jól lezárva, hűvös, száraz helyen
Sűrűség:	1,55 g/cm ³
Eltarthatóság:	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23 °C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

KISZERELÉS

Csomagolás: 1 kg-os műanyag doboz 5 kg-os műanyag vödör, 10 kg-os műanyag vödör
 Gyűjtőcsomagolás: 12 db 1 kg-os műanyag doboz, 1 db 5 kg-os műanyag vödör, 1 db 10 kg-os műanyag vödör

ÖSSZETÉTEL

Akrilát alapú vizes diszperzió szerves és szervetlen adalékanyagokkal.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.