

Palma Fa Normál

Faragasztó

JELLEMZŐK

▶ **Felhasználáskész**

▶ **Vizes diszperziós**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A ragasztóanyag mindenfajta faáru és műanyag dekorációs lap ragasztására szolgál. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsap, csapos kötések, szélesítő és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás, farostlemezek, dekorítlapok és hasonlóak).

ALKALMAZÁS

A ragasztási film enyhén opálos, áttetsző.

A ragasztó felhasználását szobahőmérsékleten, optimálisan 14 °C felett kell végezni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas kenéssel is. Az előkészített felületekre a ragasztóanyag felhordható ecsettel, kenőlappal, illetve hengerrel, gépi úton. Kötési idő a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 18-24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötésszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el. A ragasztandó fa nedvességtartalma $10 \pm 2\%$ legyen. A ragasztófelesleg a ragasztást követően vízzel eltávolítható, száradás után a ragasztóanyag vízzoldhatatlan réteget képez, amelyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás: Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5-30 °C-on, zárt edényben történhet.

Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes.

Csatornába önteni nem szabad.

A ragasztóanyagot a kifehéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! A Palma Fa Normál ragasztó ne érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés miatt).

MŰSZAKI ADATOK

Vízállósági fokozat:	D2 (EN204)
Kiadósság:	100-200 g/m ²
Száranyag-tartalom:	49±3%
Viszkózitás :	10-11 Pas (Brookfield RVT 6/20)
Nyitott idő:	8-10 perc
Kifehéredési pont:	6°C

KISZERELÉS

Csomagolás:	60 g tubus	Gyűjtőcsomagolás:	40db /karton
	250 g műanyag flakon		12db /karton
	750 g műanyag flakon		12db /karton
	5 kg műanyag vödör		1 db

ÖSSZETÉTEL

Vinilacetát kötőanyagú, nagy kötési szilárdságú ragasztóanyag

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.