



CIMSEC®

Cimsec Prémium színes fugázó (Premium Fugenbunt) Rugalmas, vízlepergető fugázó anyag 1-8 mm széles fugák kitöltésére

- vízlepergető és szennyeződéstaszító
- extra finom (kvarclisztet tartalmaz) összetételének köszönhetően selymes tapintású fugafelület
- praktikus vödrös, visszazárható és porzásmentes csomagolás
- széles színválaszték
- üvegmozaikhoz és üveg burkolólapokhoz is ideális
- cementkötésű
- víz- és fagyálló, kültéren is alkalmazható
- nem reped, kiváló kopásállóság, csökkentett vízfelvevő képesség
- teraszra és padlófűtés esetén is alkalmazható

Kiszerelés

2,5 kg

Fugaszélesség

1-8 mm

Terhelhető

24 óra
elteltével

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Magas minőségű, extra finomságú, cementtartalmú fugázó anyag, 8 mm fugaszélességig, csökkentett vízfelvevő képességgel, amely mázas és máz nélküli kerámia padló- és falburkoló lapok, kőporcelán (gres), üvegmozaik és üveg burkolólapok fugázására alkalmas – kül- és beltérben, terasz burkolásához és padlófűtés esetén. Különösen javasolt vizes és párás helyiségekben (pl. fürdőszoba, tusoló, konyha). Szélesebb fugák esetében a Cimsec Prémium Széles fugázót (2-20 mm-ig) kell alkalmazni. Medencékhez, konyhai munkasztalokhoz és savas-lúgos terhelés esetén a Cimsec Nagyszilárdságú fugázót (2-30 mm-ig) vagy a Cimsec Epoxi ragasztó és fugázó anyagot javasoljuk.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugázást csak a ragasztóhabarcs teljes száradása után szabad megkezdeni, a foltosodás és kifehéredés elkerülése érdekében. A hézagokból a megkötött ragasztót el kell távolítani. A hézagolást megelőzően végezzen próbafugázást, különösen intenzív színek esetén (lapelszíneződés megakadályozása)! Erősen nedvszívó lapok és/vagy aljzat esetén, valamint nagy melegben nedvesítse be a lapok széléit a fugázás előtt (a fugában nem maradhat víz).

ALKALMAZÁS

Adagoljon kb. 1,6 liter tiszta, hideg vízhez 5 kg poranyagot (0,64 liter vízhez 2 kg poranyagot) és, lassú fordulatszámú kézi keverőgéppel keverje csomómentesre, majd 3 perc pihentetés után ismételt keverje át. A fugázó anyagot gumi fugázóval (a fuga irányára átlósan) juttassa a hézagokba. Miután a fugázó anyag meghúzott (kb. 5–20 perc) a lapokat törölje át – tiszta vízben gyakran öblített és kicsavart – nedves szivaccsal. A záró síneket a fugázás után azonnal meg kell tisztítani. Másnap, a teljes száradást követően – szükség esetén – a lapokról törölje le a fugafátyolt, száraz ruhával! A bekevert fugázó anyag kb. 2 órán belül felhasználható. Tűző napon és nagy melegben ne fugázzon, mert a fugázó anyag gyors száradása hajszálrepedésekhez vezethet. A fugázó anyag a teljes vízlepergető képességét a felhordást követő 5. nap után éri el.

FONTOS TUDNIVALÓK

A fugázó anyagot száraz időben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten javasolt alkalmazni. A fugázást csak a ragasztó teljes száradása után lehet megkezdeni. A korai fugázás valamint a kifugázott burkolat korai és/vagy bőséges vízzel történő „átmosása” foltosodást és a fugázó színének kifakulását okozhatja (fugafátyol bedörzsölése a még

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: Cement, ásványi töltőanyagok, műanyag pordiszperzió valamint tulajdonságjavító adalékszerek

Anyagszükséglet:

(függ a lap- és fugamérettől):

15 x 15 cm lapméret esetén kb. 0.5 kg/m²

20 x 20 cm lapméret esetén kb. 0.4 kg/m²

30 x 30 cm lapméret esetén kb. 0.3 kg/m²

Fugaszélesség 1 - 8 mm

Keverési arány: kb. 1,6 liter víz / 5 kg poranyag

kb. 0,64 liter víz / 2 kg poranyag

Pihentetési idő: kb. 3 perc

Bedolgozható: kb. 2 óra

Várakozási idő a tisztítás előtt:

mázas lapok kb. 5–20 perc

greslap kb. 10–45 perc

Terhelhető: kb. 24 óra elteltével**

Alkalmazható: +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten (levegő és alap)

Kötés utáni hőállóság: -30°C és +70°C között

A fenti adatok 20°C levegő hőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén érvényesek.



nedves fugába). A víz túladagolása repedésekhez, a fuga vízállóságának csökkenéséhez, foltosodásához és kifehéredéséhez vezethet (a magas szabad mésztartalom miatt). Csak az azonos gyártási számú fugázó anyagok alkalmazása garantálja az azonos színárnyalatot. A kész fugát a teljes száradásig nem érheti eső, páralecsapódás és a hőmérséklet nem csökkenhet +5 °C alá. A szerszámokról a friss fugázó anyag vízzel lemosható.

A készítmény oldható króm (VI) tartalma a csomagoláson feltüntetett tárolási körülmények mellett 0,0002% alatt van a felhasználhatóság ideje alatt. Cementet tartalmaz. Bekeveréskor (víz hatására) erősen lúgossá válik, ezért a szemmel és a bőrrel való érintkezést kerülni kell. Ha szembe vagy bőrre kerül, bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülés esetén orvoshoz kell fordulni. A fuga későbbi tisztításához és ápolásához használjon lúgos vagy semleges kémhatású tisztítószereket, a gyártó utasítása szerint.

KISZERELÉS

2 kg és 5 kg műanyag vödörben

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Használjon lúgos vagy semleges kémhatású tisztítószereket, a gyártó utasítása szerint.

TÁROLÁS

Eredeti jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen. A megkezdett vödör tartalmát rövid időn belül fel kell használni.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 3 évig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyag csak akkor helyezhető a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat építőipari hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A CIMSEC Prémium színes fugázó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI TANÁCSADÁS:

Tel.: (30) 919-2926