

Bonobit® S

Bitumenes sűrű bevonóanyag

Nedvesség elleni ideiglenes szigetelésre és hézagkitöltésre

JELLEMZŐI

- nedvességfelszívódás elleni védelem
- kiváló hézagkitöltés
- kitűnő alapozó és kellősítő anyag
- korrózió elleni védelemre is alkalmas

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nedvesség felszívódás megakadályozására földdel érintkező betonfelületek esetében, ideiglenes vízszigetelésre, fémfelületek korrózió elleni védelmére, továbbá hézagkitöltésre alkalmazható, száraz felületen.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Ceresit Bonobit® S csak megfelelően szilárd, száraz, tiszta felülethez tapad tökéletesen. Ezért fontos a felület portalanítása és a laza részek eltávolítása.

FELHORDÁS

Az anyagot felhordás előtt keverjük fel. Esetleges besűrűsödése esetén 5–10% lakkbenzint hozzákeverve hígítható. Alkalmazása +5°C és +30°C közötti felületi és levegő hőmérséklet esetén javasolt. Felhordása ecsettel vagy a bitumen felhordásához használatos kefével javasolt. Belső térben az oldószer párolgása miatt a folyamatos szellőztetésről gondoskodni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK

A felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az anyag tűzveszélyes, tehát tárolása és felhasználása során a nyílt láng használata és a dohányzás tilos. A mázolás és száradás ideje alatt megfelelő szellőzést kell biztosítani. Zárt helyiségekben, aknáknál történő használat esetén csak biztonsági világítás használható. Az anyagot melegíteni tilos!



Tűzveszélyességi osztály: C – "Tűzveszélyes", III. Tűzveszélyességi fokozat. Állítva szállítandó!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	speciális bitumen alifás szénhidrogén oldata
Szín:	fekete
Sűrűség:	0,90 kg/liter
Száradási idő (20°C-on)	5 óra
Alkalmazható:	+5°C és +30°C közötti hőmérsékleten

Anyagszükséglet

Korrózió elleni védelemre	
– fémfelületen:	0,2–0,7 kg/m ²
– betonfelületen:	0,6–0,9 kg/m ²
Ideiglenes szigetelésre	0,9–1,3 kg/m ² (2 rétegben)

KISZERELÉS

5 liter és 23 liter fém kannában.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt göngyölegben, fedett, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A fémgöngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A maradék anyagot pedig a veszélyes anyagok összegyűjtésére kijelölt helyen kell leadni. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

