

STYROBOND FIX

STYROBOND FIX CSEMPE ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ

Cementbázisú, gyárilag előkevert flexibilis, feszültségmentes, víz- és fagyálló, élelmszerbarát ragasztóhabarcs.

Előnyei: Jó kiadósság, hosszú bedolgozási idő, fagyálló, padlófűtés esetében is használható

Alkalmazási terület: A STYROBOND FIX csemperagasztó alkalmas kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, építőlemezek hőszigetelő lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő ragasztására kül- és beltérben. Ajánlott továbbá még megfelelő kellősítéssel min. 7 napos cementbázisú vakolatra, gipszvakolatra, gipszkartonra, gipszfalra. Különösen alkalmas kis vízfelvételű (0,5% alatti) kerámialapok, természetes és műkövek ragasztására, illetve ahol ezt a fokozott statikus vagy hőterhelésből adódó igénybevételek megkövetelik (pl. padló- és falfűtés, teraszburkolat, úszómedencék, ipari burkolatok, homlokzatok, kenhető szigetetések stb.).

Nem alkalmazható: fára, fémre és műanyagra történő ragasztáshoz, valamint a cemetkötésű aljzatokban a zsugorodás teljes befejeződése előtt.

Alapfelület: A STYROBOND FIX csemperagasztó felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton) poliészter, valamint keményhablemez felületekre. Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék és egyéb leválasztórendszermaradványoktól, sókiválástól mentesnek kell lennie.

Padlófűtéshez az aljzatbetonnak burkolás előtt min. 20 naposnak kell lennie és a szabványos felfűtési cikluson kell átesnie.

Felületelőkezelés: Nedvszívó alapfelületek előkezelését, pormentesítését, tapadás-javítását, nedvszívás kiegyenlítését STYROBOND alapozóval végezzük.

Feldolgozás: Az alapfelületek előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fúrószállal) csomómentes masszává keverjük, 5 percig pihenni hagyjuk, majd újból átkeverjük, feldolgozási időn belül dolgozzuk fel. A STYROBOND FIX csemperagasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkoló lapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük fel. Ragasztós éleket, nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg.

Az előírt nyitott időt feltétlenül tartsuk be, túllépés esetén (bőrösödés) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő lerövidül.

Lapok beágyazásának mértéke a ragasztóágyba:

- beltérben: legalább 65%-os
- kültérben: legalább 90%-os legyen.

Különösen fagyveszélyes, erős vízterhelésnek kitett felületeknél, valamint 30X30 cm-nél nagyobb burkolólapoknál, a teljesen üregmentes burkolatragasztás és a jobb felfekvés érdekében a burkolólapok hátoldalát is kenjük meg csemperagasztóval. Az elkészült burkolatot csapadéktól és fagytól 24 órán keresztül takarással védeni kell. Nagyobb terhelést csak 7 nap után vigyünk a burkolatra.

Műszaki adatok (20°C és 65% páratartalom esetén):

Anyagszükséglet: 1,2 – 3 kg / m² a csempétől és az aljattól függően

Vízszükséglet: 0,3 liter víz 1 kg csemperagasztóba

Pihentetési idő: 5 perc

Bedolgozhatóság: kb. 2 óra

Kötésidő/járhatóság: 24 óra után

SKiadósság: 1,2-3 kg/m²

Kiszerezés: 5 kg, 25 kg.

Minőségét bontatlan csomagolásban, száraz helyen tartva, a gyártástól számított 12 hó-napig őrzi meg.

