

STYROBOND CLASSIC

STYROBOND "CLASSIC" HŐSZIGETELŐ LAPRAGASZTÓ

Alkalmazási terület: a STYROBOND CLASSIC szárazhabarcs cementet, speciális osztályozott homokot, műgyanta kötőanyagot, szálerősítést és egyéb adalékokat tartalmazó porkeverék. Vízzel összekeverve kiváló ragasztóképességű és könnyen bedolgozható elasztikus ragasztó- és simítótapaszt kapunk. Előnyösen alkalmazható régi és új épületek külső hőszigetelésekor, a hőszigetelőlapok homlokzatra történő ragasztására, az üvegháló rögzítésére, valamint a felület glettelésére.

Termékminőség: A STYROBOND CLASSIC ragasztóhabarcs a magas diszperzió tartalmának köszönhetően nagy tapadóképeségű és szilárdságú, megkötés után vízálló és fagyálló, élelmiszerre nem káros.

Tulajdonságai: A STYROBOND CLASSIC ragasztóhabarcs krémszerű, állékony, könnyen keverhető, finom szemcseszerkezete végett ideálisan glettelhető és csiszolható.

Keverés: A habarcsport kézzel vagy tárcsás keverővel ellátott keverőgéppel (max. 1000 fordulat/perc) tiszta (hideg) vízzel kell elkeverni és kb. 5 percig állni hagyni. Felhordás előtt még egyszer jól át kell keverni. Bedolgozáskor mind a levegő, mind az építmény hőmérséklete legalább +5°C legyen! Fedőbevonat (díszítővakolat) normál körülmények között 3 nap múlva vihető fel a megkötött felületre.

Műszaki adatok (20°C és 65 % páratartalom esetén)

Kiadósság: ragasztáshoz, háló beágyazásához és gletteléshez összesen 5-5,5 kg/m²

Vízszükséglet: kb.6 liter / 25 kg habarcsport

Pihentetési idő: 5 perc

Bedolgozhatóság: 2 óra

Rétegvastagság: max. 5 mm

A szerszámok tisztítása: használat után azonnal, vízzel.

Megsemmisítés: a maradék anyagot ne juttassuk a csatornahálózatba, természetes vizekbe, földbe vagy a háztartási szemétkébe. Megkötése után építési hulladékként adjuk le, az arra kijelölt helyeken.

Tárolás: száraz helyen.

Eltartható: minőségét bontatlan csomagolásban, száraz helyen tartva, a gyártástól számított 12 hónapig őrzi meg.

Kiszerezés: 25 kg/ zsák, 42 zsák/raklap

