

STYROBOND ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ KÜL- ÉS BELTÉRI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Önterülő, kvarchomokból álló, speciálisan gyorsan kötő cementből, különleges gyantákból és adalékokból álló aljzatkiegyenlítő habarcs.

Alkalmazási terület : lakóépületek, irodaházak és egyéb létesítmények ragasztott burkolatainak kivitelezése előtt a betonaljzat felületi kiegyenlítésére szolgál. Megfelelő felületet biztosít szőnyegpadló, PVC burkolatok, ragasztott parketta és hidegburkolat alá. Padlófűtés esetén is kiválóan alkalmazható. Az aljzatnak szabvány szerint szilárdnak, por, zsír, olaj, festék cementtejkéreg és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

A termék fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható.

Felhasználás, bedolgozás: a már megtisztított alapterületű **Styrobond HO** univerzális mélyalapozóval szükséges lealapozni. Az aljzatkiegyenlítővel érintkező fémeket korrózió elleni védelemmel kell ellátni. Ha az anyag nedvszívó falfelülettel érintkezik (gipszperlit), azt felhordás előtt vízzáró anyaggal kell kezelni. Bekeveréskor először a pontosan kimért 6,5 liter vizet öntsük a keverőedénybe, majd folyamatos (4 perc) keverés mellett adjuk hozzá a poranyagot. Célszerű a műveletet szabályozható fordulatszámú fúróba fogott keverőszárral végezni. A keverés akkor megfelelő, ha az anyag teljesen csomómentessé válik. Bekeverés után az anyagot azonnal fel kell használni. Az anyagot bekeverés után célszerű az aljzat legmélyebb pontján kiönteni, majd az elterítéshez tüskés henger használata javasolt. 20 0C-on 24 óra elteltével a terület járható, burkolható. Kerülni kell az anyag gyors kiszáradását, védeni kell a direkt napsugárzástól és a huzattól. A szélsőséges hőmérséklet és a túl sok keverővíz használata befolyásolja a kötési időt, valamint a végszilárdságot.

Műszaki adatok: felhordáskor az aljzat hőmérséklete 0 0C- 25 0C között legyen

Anyagszükséglet: 1,6 kg / m² / mm

Vízszükséglet: 6-6,5 liter / 25 kg por

Bedolgozhatóság: azonnal

Rétegvastagság: 3 mm-től 15 mm-ig egy rétegben

Járható és burkolható: 24 óra

Megsemmisítés: a maradék anyagot ne juttassuk a csatornahálózatba, természetes vizekbe, földbe vagy háztartási szemétbe. Megkötése után építési hulladékként adjuk le az arra kijelölt helyeken. A szerszámok tisztítása: használat után azonnal, vízzel.

Kiszerezési egységek: 25 kg/zsák, 42 db/raklap

Tárolás: száraz, fedett helyen

Eltartható: bontatlan állapotban max. 12 hónapig.

