

Lenolajkence

Összetétel: Lakklenolaj és adalékok keveréke.

Alkalmazási terület: Olajfestékek és olajalapú tapaszok hígítására a felhasználási konzisztencia beállítására valamint fal- és fafelületek beresztésére, impregnálására alkalmas. Lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval hígítható.

Felhasználása: Fa felületek festés, és tapasztás előtti beeresztésére, olaj és alkyl festékek hígítására szolgál. A beeresztett felületnek légszáraznak kell lennie. A terméket olyan mennyiségben kell a felületre felvinni, amennyi a fa rostjai közé beszívódik. A felesleget száraz ruhával kell felitatni. Száradási idő, átfesthetőség függ az időjárástól és a fafelület szívóképességétől. Az ismételt átkenés 6-10 óra múlva ajánlott, a teljes száradási idő átlagosan 24-36 óra. A felület ezután olaj illetve alkyl alapú festékekkel átfesthető. Az átfesthetőség eldöntéséhez célszerű próbafestést végezni.

Megjelenési forma: sárgásbarna folyadék. Sűrűsége: 0,89-0,93 g/cm³

Szag: jellegzetes lenolajszagú folyadék.

Tárolhatóság: A termék a minőségét eredeti zárt csomagolásban, hűvös, zárt helyen tárolva korlátlan ideig őrzi meg.

A TERMÉK TŰVESZÉLYES!

Kiszerelési egységek: A termék 0,5;1;5;10;19, igény szerint 200 literes kiszerelésben kerül forgalomba.