

A termék rövid leírása:

Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre reagáló poliuretán bázisú ragasztó.

Reakció típusa:

A kikeményedés a levegő nedvességtartalma és a ragasztott anyagok nedvességtartalma hatására történik.

Kiszerezés:

310 ml

12 db/karton

Szín: sárgás**Alkalmazási területek:**

Fa-építőanyagok, kő, kerámia, beton és más nedvszívó alapok vízálló ragasztásához használható fel a szerelési munkák során. Kitömíti és áthidalja a ragasztandó felületek egyenlőtlenségeit. Jól tapad nem nedvszívó felületen is. Alkalmas padló – és falburkoló lapok ragasztására betonra, parkettára, fára és fémre. Különböző anyagok kombinációs ragasztására is használható. Alkalmas olyan ragasztási célokra is, ahol tömítésre is szükség van.

Felhasználás:

A tapadófelület legyen tiszta, száraz, teherbíró és elválasztó anyagtól mentes. A ragasztót kigyóvonalszerűen vagy fogazott spatulával kell felhordani. A flakont vágjuk le a menet végénél, csavarjuk rá a csórt és vágjuk le a kívánt szélességnek megfelelően. A tömítőanyagot kinyomópisztoly segítségével nyomjuk ki.

A Kombi ragasztó a levegő nedvesség tartalmával lép reakcióba. E közben széndioxid keletkezik és a ragasztó felhabosodik. Szükséges a ragasztandó anyagok rögzítése. A ragasztó felhordása után 10 percel nyomjuk össze az anyagokat. Kb. 2-3 órán keresztül rögzítve tartsuk a ragasztandó anyagokat.

A reakció idő függ a hőmérséklettől valamint a levegő és az alap nedvességtartalmától. A végleges szilárdság csak néhány nap után érhető el.

Műszaki adatok:

- fajsúly (DIN 53217-T2) 1,21 g/cm³
- bőrképződés 10 perc
- feldolgozási hőmérséklet: + 5 és 40 °C között
- hőmérsékletállóság: - 40 °C és + 120 °C
rövid ideig magasabb is
- Shore A keménység DIN 53505: 18-20
- Térfogatváltozás: max 10 %
- megengedett teljes alakváltozás: 25 %
- átkeményedés: 5-7 mm/nap
- szakadási nyúlás (DIN 52455-NWT-2-A1 szerint): 300 %
- szakítóterhelés (DIN 52455-NWT-2-A1 szerint): 0,35 N/mm²
- E-Modul-100 (DIN 52455-NWT-2-A1 szerint): 0,20N/mm²
- tűzállóság (DIN 4104-T1) B2
- átfesthetőség: igen
- eltarthatóság (száraz, hűvös helyen): 12 hónap

Tisztítás:

A friss ragasztó eltávolítása acetonnal vagy Mester PU-tisztítóval történhet. A megkeményedett ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

Biztonsági szempontok:

Enyhén mérgező: 4,4 diphenylmetán diizocianátot tartalmaz.

Ártalmas: Belégzés során egészségre ártalmas hatású. Izgatja a szemet, a légzőszerveket, és a bőrt. Belélegzés esetén szensibilizáció. Ne kerüljön gyermekek kezébe. A tartályát szorosan lezárva kell tartani és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk. Élelmiszertől, italtól, állati eledeltől tartsuk távol. Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. A gőzeit nem szabad belélegezni. Ha bőrrel érintkezik, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Ha a szembe jut, bő vízzel ki kell öblíteni és azonnal orvoshoz kell fordulni. Munka közben viseljünk védőruházatot. Lenyelése vagy rosszullet esetén forduljunk orvoshoz és a csomagolást vagy a címkét mutassuk meg. Ne vegyítsük vízzel, lúgokkal, savakkal, a levegő nedvességtartalmával. Csak jól szellőztetett helyen használjuk. A megkeményedett ragasztó nem ártalmas.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.