

A termék rövid leírása:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

Kiszerezési egységek:

310 ml

12 db/karton

Színe: szürke**Tulajdonságok:**

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekre
Gyorsan megköt (bőrképződés: kb. 5 perc)
Két fémfelület között tartósan lágy marad
Átlakkozható
(erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!)
Időjárás- és öregedésálló
Nem veszélyes készítmény

Alkalmazási területek:

Karosszeria-lakatos munkákhoz
Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítésére
Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15 %) fugákhoz
Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre

A felhasználás módja:

Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (ez lehet 1 rész Karosszeria akril és 2-3 rész víz keveréke is).

Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a ragasztandó felület nagyságának megfelelően bevágjuk. Kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly segítségével hordjuk fel buborékmentesen.

Elsimíthető vízzel vagy semleges, vizes bázisú, nem elszíneződő glettanyaggal

Ne használjuk esőben, +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten. A felhordáskor óvjuk meg a jelentősebb hőmérsékletingadozásoktól.

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Műszaki adatok:

- Jelleg: Elasztikusan képlékeny.
- Fajsúly: 1,55 +/- 0,05 g/cm³
- Konzisztencia: Paszta
- Bőrösödés: 20 °C-on, 50% nedvességtartalomnál kb. 5 perc.
- Alakváltozási képesség: 15%
- Shore A érték: 30 +/- 6 egység (DIN 53 505 szerint)
- Festhetőség: A teljes megkötés után festhető (előzetes próba ajánlott)
- Hőellenállás: -25 °C és +80 °C között.
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Eltávolítása: A munka befejezése után közvetlenül az eszközök vízzel lemoshatóak.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben 15 percen át bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni.
Figyelem! Gyermektől óvjuk!
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C hőmérséklet között 24 hónapig. Fagymentes helyen tárolandó.
- Veszélyesség: Nem veszélyes termék.
- R-S mondatok: Nincsenek.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.