

A termék rövid leírása:

Magasan rugalmas, penészgátló hatású, szilikon bázisú tömítőmassza.

Kiszerezési egységek:

310 ml

12 db/karton

Színe: fehér, átlátszó, manhattan, beige, cementszürke, jázmin, karamell

Tulajdonságok: jól kötődik üveghez, kerámiához, zománchoz, különféle fémekhez, valamint festett felületekhez,
ellenálló hatású nedvességgel, vízzel, tisztítószerrel (szappan stb.) szemben,
magas ellenállóképességű penésszel és gombákkal szemben (gombaölőszert tartalmaz),
nem festhető, tipikusan ecetsavas szagú.

Alkalmazási területek:

- különösen ajánlott vizes helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosókonyha) valamint más magas nedvességtartalmú helyiségekben,
- kádak, zuhanyzótalpák, mosdók, stb. körüli tömítéshez,
- csempék hézagolásához,
- különféle táglási és csatlakozó hézagokhoz,
- klimatechnikai szigetelésekhez

A felhasználás módja:

Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a ragasztandó felület nagyságának megfelelően bevágjuk. A Szaniter Fugázó Tömítő +1°C és +35 °C közötti hőmérsékleten kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly segítségével visszük fel.

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet.

A masszát felvitele után festőkés segítségével 5 perc alatt elsimítjuk. Segédszerként jól használható a szappanoldat.

Műszaki adatok:

- Jelleg: Elasztikus.
- Fajsúly: 1,03 - 1,25
- Konzisztencia: Paszta
- Bőrösödés: 20 °C-os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalom mellett kb. 7 perc.
- Keménység: 25+/- Shore A
- Szakadási nyúlás: >500% (a DIN 53504 szerint)
- Alakváltozási képesség: max. 25%
- Zsugorodás: Nem fordul elő.
- Kötődőképesség: A megfelelően előkészített felületekhez kiváló.
- Szilárdulási időtartam: Az időjárási viszonyoktól függően naponta kb. 1,5 mm 20°C-os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalom mellett
- Festhetőség: Nem festhető.
- Hőellenállás: -60 °C és +200 °C között.
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméretek: Min. szélesség: 5 mm
Max. szélesség: 30 mm
Min. mélység: 5 mm
Javasolt 2x mélység = szélesség
- Alapok: Az építőiparban használt csaknem valamennyi anyag mint pl.: üveg, kerámia, zománcozott felület, falicsempék, porcelán, különböző fémek és festett felületek.
- Eltávolítása: Közvetlenül a munka befejezése után az eszközök terpentinnel tisztíthatók, a kéz pedig szappanos vízzel.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni.
Figyelem! Gyermektől óvjuk!
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C hőmérséklet között 18 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.