

**A termék rövid leírása:**

Semleges, oxim-rendszerű, szilikon bázisú magasan rugalmas tömítőmassza.

**Kiszerezési egységek:**

310 ml

12 db/karton

**Színe:** fehér, átlátszó,

**Tulajdonságok:**

könnyen alkalmazható,

tartós, nagyfokú rugalmasság különböző időjárási viszonyok mellett,

jó kötődőképesség üveghez, kerámiacsempéhez, zománchoz, porcelánhoz, festett felülethez és különféle építőanyaghoz,

UV- sugárzásálló

semleges szagú

nem okoz korróziót

**Alkalmazási területek:**

- minden szokásosan előforduló építési fuga, hézag
- üvegipar, üveggyártás
- polikarbonát és poliakrilát lemezek tömítése
- táglási hézagok különféle építőanyagok között
- felületkezelt fa és üveg közötti tömítés
- PVC és üveg közötti tömítés
- bádogos szerkezetek, fémek (horgany, réz is) tömítése
- felhordható cement- és mésztartalmú felületekre is
- tükör felragasztása (nem támadja meg a fonsor réteget)

**A felhasználás módja:**

Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a tömítendő, ragasztandó felület nagyságának megfelelően bevágjuk. +1°C és +35 °C közötti hőmérsékleten kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly segítségével visszük fel.

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet. Üvegszerű, kerámia, porcelán és zománczott felületek nem igényelnek speciális előkészítést.

A masszát felvitele után festőkés segítségével 5 percen belül elsimítjuk. Segédszerként jól használható a szappanoldat..

**Műszaki adatok:**

- Jelleg: Elasztikus.
- Fajsúly: 1,03-1,25
- Konzisztencia: Paszta
- Bőrösödés: Napi 1,5 mm 20 °C-os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalom mellett.
- Keménység: 25+/-5 Shore A
- Szakadási nyúlás: 800% ( a DIN 53504 szerint)
- Alakváltozási képesség: max. 25%
- Kötődőképesség: A megfelelően előkészített felületekhez nagyon jó.
- Szilárdulási időtartam: Kb. 5 perc, 20 °C-os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalom mellett.
- Festhetőség: Nem festhető.
- Hőellenállás: -60 °C és +180 °C között.
- Vízelnyelés: Nem lép fel.
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméreték: min. szélesség: 5 mm max. szélesség: 30 mm  
min. mélység: 5 mm  
Javasolt: 2x mélység = szélesség
- Alapok: az építőiparban használt csaknem valamennyi anyag.
- Eltávolítása: Közvetlenül a munka befejezése után az eszközök terpentinnel, vagy szesszel tisztíthatók, a kéz pedig vízzel és szappannal.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben 15 percen keresztül bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni. **Figyelem! Gyermektől óvjuk!**
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C között 18 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény.
- R-S mondatok: Nincsenek.

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.