

Cellkolor Aqua selyemfényű zománcfesték

Vízzel hígítható, kiváló időjárásálló, selyemfényű zománcfesték. Könnyen ecsetelhető, jó fedőképességű, tartós védelmét biztosít.

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri fa- és fémszerkezetek és falfelületek átvonó festésére alkalmazható. Beltéren puhafa felületekre alapozás nélkül is felfesthető. Kültéri fafelületek, keményfa felületek, fémfelületek és falak festésénél megfelelő alapozás szükséges. Javasolt ajtók, ablakok, kerítés, faházak, lambériák, csövek, esocsatornák festésére.

Választék:fehér, barna 1 literes fémdobozban kapható. Felhasználás:

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A felület száraz, tiszta, por-, olaj-, ill. egyéb szennyeződéstől mentes legyen. Korábban már festett felületet csiszolás, portalanítás és a hibahelyek kijavítása után festhetjük. A felhordott rétegek között finom csiszolás ajánlott.

Javasolt rétegkialakítás:

Fafelületek kültéren:

- fakonzerváló alapozó, 2-3 réteg Cellkolor Aqua zománcfesték puhafa felületeken
- fakonzerváló alapozó, 1 réteg Cellkolor Aqua töltőalapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua zománcfesték keményfa felületeken

Fafelületek beltéren:

- 2 réteg Cellkolor Aqua zománcfesték puhafa felületeken
- 1 réteg Cellkolor Aqua töltőalapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua zománcfesték keményfa felületeken

Fémfelületek:

- 1-2 réteg Cellkolor Aqua korróziógátló alapozó, 2 réteg Cellkolor Aqua zománcfesték

Falfelületek:

Inntaler disperziós mélyalapozó, 2 réteg Cellkolor Aqua zománcfesték A festést 10°C alatt és 25°C felett ne végezzük. A használt eszközök festés után közvetlenül vízzel elmoshatók. A Cellkolor Aqua fehér zománcfesték univerzális színezőpasztával max. 3% mennyiségben pasztellszínekre színezheto.

Felületi megjelenés :selyemfényű, fehér, barnaSzáradási idő :20°C-on: 24 óraÁtfesthetőség :20°C-on: 6 óraTárolás :5-25°C-on Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :bontatlan csomagolásban 24 hónapigFelhordás :ecsettel, szórással, lakkhengerrelHígítás :vízzel max. 5%-ban a felhordás módjától függőenKiadósság :8-10 m2/liter rétegenként Összetétel:

alkidemulzió, pigment, kalcium-karbonát, talkum, víz, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. Beltéri alkalmazásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

MERTCONTROL 0298/0002/2003

