

Boróka fabevonó lazúr

Vízzel hígítható vastaglazúr. Bevonata dekoratív, fényes, az időjárásnak, UV-sugárzásnak kiválóan ellenáll. A fa természetes légzését nem gátolja, szerkezetét nem fedi el, tartós védelmet biztosít. Magyar Termék Nagydíj 2006 díjazott termék.

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri fafelületek -pl. pergola, kerítés, faburkolatok, lépcsők, ajtók, ablakok - védelmére, díszítő festésére alkalmas. Kültéren a fa megfelelő védelmét a Boróka fakonzerváló alapozó biztosítja, melyet kültéri festésnél feltétlenül alkalmazni kell.

Választék:színtelen beltéri, színtelen kültéri, fenyő beltéri, fenyő kültéri kül- és beltérre:tölgy,dió, mahagóni,ében, paliszander,cseresznye, vörösfenyő, gesz Felhasználás:

Használat előtt a festéket jól fel kell keverni. Új, légszáraz fafelület festése előtt csiszolást, portalanítást és szükség esetén észterhígítóval gyantamentesítést kell végezni. A lazúrfesték beltéren történő alkalmazásánál az első réteget 10% vízzel való hígítás után kell a fa szálirányában - egyenletes rétegben -puha ecsettel vagy lakkhengerrel felhordani. A második réteget 34 óra száradás után lehet felhordani, hígítás nélkül. Elotte ajánlatos a felületet finoman megcsiszolni. Eros mechanikai igénybevételnek kitett felületen 1-2 réteg lazúr felhordása után ♦ amint a kívánt szint elérjük

♦ alkalmazhatunk Boróka parkettlakkot 2 rétegben. Így különösen ellenálló bevonatot kaphatunk. Kültéri alkalmazásnál a felületelőkészítés után Boróka fakonzerváló alapozót kell alkalmazni. Az alapozó megfelelő száradása után - csiszolás nélkül - két rétegben kell felhordani a Boróka fabevonó lazúrt, 3-4 óra száradási idő közbeiktatásával. Felújításnál csiszolás, portalanítás után 1-2 réteg lazúrfesték felhordása szükséges, hígítás nélkül. A különböző színű lazúrok egymással keverhetők. A festést 10°C hőmérséklet alatt ne végezzük. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :fényes, áttetsző, színesSzáradási idő :3-4 óraÁtfesthetőség :3-4 óraTárolás :5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :24 hónapigFelhordás :ecsettel, lakkhengerrelJavasolt rétegszám :2 rétegHígítás :beltéri felhasználásnál max. 10% vízzel, az első rétegnél kültéri felhasználásnál nem javasoltKiadósság :12-14 m²/liter egy rétegben Összetétel:

akrilát-diszperzió, pigment, víz, propilén-glikol, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. Beltéri felhasználásnál a festés és a száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000021-1

