



Policolor disperziós homlokzati nemesvakolat

Dekoratív, kiváló időjárásállóságú, színtartó felületet biztosít. Bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. A felület vízlepergető, elpiszkolódásra kevésbé hajlamos. A különböző szemcseméret változatos, kapart és gördülő struktúra kialakítását teszi lehetővé.

Alkalmazási terület:

Épülethomlokzatok, falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri vakolt és betonfelületek bevonására, valamint a Policolor hőszigetelő rendszer záró rétegeként a díszítő bevonat kialakítására alkalmazható.

Választék:

A POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető. 15 és 25 kg-os muanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

Simított vakolatra vékonyvakolatként való felhasználásnál a falfelületnek tisztának, száraznak kell lennie. A felületről a port és a laza, málló részeket el kell távolítani. Elő rétegben Inntaler disperziós mélyalapozót alkalmazunk. Ezután a a tökéletes fedés biztosítására a vakolatok alá elször a megfelelő színre színezett Policolor vékonyvakolat alapozó használatát javasoljuk. Majd 2-4 óra száradási idő után hordjuk fel a Policolor disperziós nemesvakolatot. A Policolor hőszigetelő rendszer zárórétegeként történő alkalmazásnál a felületre elször ragasszuk fel a polisztirol táblákat, majd hordjuk fel a ragasztóhabarcsot, ezután ágyazzuk be az üvegszövetet és fessük le a vékonyvakolat alapozóval. Erre a rétegre hordjuk fel a Policolor disperziós homlokzati nemesvakolatot. Hőszigetelő rendszer kialakítása során sötét színű nemesvakolatot csak kis felületen alkalmazunk, mert erős napsütés hatására a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedését okozhatja, ami annak élettartalmát lerövidíti.

Felhasználás előtt a vakolatot alaposan fel kell keverni. A felhordást a szemcseméretnek megfelelő vastagságban végezzük rozsdamentes acélsimítóval, illetve megfelelő szóróberendezéssel. A kívánt struktúrát a még nedves vakolaton alakítsuk ki muanyag simítóval. Egybefüggő felületeken egy munkafolyamatban végezzük a vakolat felhordását, hogy ne keletkezzen munkahézag. Szükség esetén Inntaler homlokzat disperziós falfestékkel átfesthető. Felhordani +5°C és +25°C közötti levegő-és falhőmérséklet mellett lehet. Tűző napon, esőben illetve erósen párás időben kerüljük a vakolat felhordását. Munkavégzés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt vakolat már csak agresszív oldószerrel távolítható el.

Felületi megjelenés :	matt, rusztikus, fehér és szín
Száradási idő :	20°C-on: kb. 24 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	rozsdamentes acélsimítóval, szóróberendezéssel
Hígítás :	nem szükséges
Anyagszükséglet :	1 mm-es szemcseméretnél (kapart struktúra): 1,6 kg/m ² 1,5 mm-es szemcseméretnél (kapart struktúra)

Összetétel:

muanyagdisperzió, pigment, kalcium-karbonát, víz, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést, a szembe jutást. Gőzeit ne lélegezzük be. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

ÉMI A-175/2004