



Policolor vékonyvakolat alapozó

Használatával csökken a felület szívóképessége és nő a vakolat tapadása. Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedését.

Alkalmazási terület:

A Policolor hőszigetelő rendszerben a záró nemesvakolat réteg alapozására, ill. a Policolor diszperziós homlokzati nemesvakolat alá hordjuk fel, ha azt épülethomlokzatokon, egyéb vakolt, vagy beton felületeken díszítő vakolatként alkalmazzuk.

Választék:

fehér és bázis 5 és 16 literes muanyag vödörben kapható. A termék színezve a POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető.

Felhasználás:

Vékonyvakolathoz történő alkalmazás esetén az alapozót símított vakolatra kell felhordani. A falfelületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, tisztának, pormentesnek kell lennie. A felületről a laza, málló részeket el kell távolítani. Elő rétegben Inntaler diszperziós mélyalapozót alkalmazzunk. Ezután a tökéletes fedés biztosítására a vakolat alá a Policolor vékonyvakolat alapozót hordjuk fel a fedő nemesvakolat színére, vagy a szín kissé halványabb árnyalatára színezve. Az alapozó száradása - 2-4 óra -után hordható fel a megfelelő színű Policolor homlokzati nemesvakolat. A Policolor hőszigetelő rendszerhez való alkalmazásnál a készre csiszolt, tiszta és pormentes beágyazó rétegre kell a beszínezett Policolor vékonyvakolat alapozót felhordani. Felhasználás előtt az alapozót alaposan fel kell keverni és hígítás nélkül kell felfesteni. A festéket ecsettel vagy hengerrel kell felhordani egy rétegben. Színezhető max. 3% Poli-Farbe színezőpasztával, ill. Inntaler színezőfestékekkel.

Festeni +5°C és +25°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esoben illetve erosen párás idoben kerüljük az alapozó felhordását. Munkavégzés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerezrel távolítható el.

Felületi megjelenés :	matt, fehér vagy színes
Száradási idő :	20°C-on: 2-4 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 2-4 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám :	1 réteg
Hígítás :	nem megengedett
Kiadósság :	5-6 m ² /liter

Összetétel:

muanyagdiszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tuzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést, a szembe jutást. Gozeit ne lélegezzük be.

Szakvélemény:

ÉMI A-175/2004