



Rollputz

Egyszerűen felhordható diszperziós hengervakolat. Kiváló időjárásállóságú, szintartó felületet biztosít. Bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. Az 1 és 1,5 mm-es szemcseméret változatos, dekoratív felületkialakítást tesz lehetővé.

Alkalmazási terület:

Épülethomlokzatok, falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri vakolt és betonfelületek bevonására, valamint a Policolor hőszigetelő rendszer záró rétegeként a díszítő bevonat kialakítására alkalmazható. Beltéri használatát elsősorban fokozott igénybevételnek kitett felületekre, pl. lépcsóházakba javasoljuk, ugyanakkor a termékkel kialakítható rusztikus felület kiválóan alkalmas belső terek igényes megformálásra, kiegészítő díszítésére is.

Választék:

A POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető. 15 és 25 kg-os muanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

Simított vakolatra vékonyvakolatként való felhasználásnál a falfelületnek tisztának, száraznak kell lennie. A felületrol a port és a laza, málló részeket el kell távolítani. Elso rétegben Inntaler diszperziós mélyalapozót alkalmazunk. Ezután a tökéletes fedés biztosítására a vakolatok alá eloszor a megfelelo színre színezett Policolor vékonyvakolat alapozó használatát javasoljuk. Majd 2-4 óra száradási ido után hordjuk fel a Policolor diszperziós nemesvakolatot. Policolor hőszigetelő rendszer zárórétegeként történő alkalmazásnál a felületre eloszor ragasszuk fel a polisztirol táblákat, majd hordjuk fel a ragasztóhabarcsot, ezután ágyazzuk be az üvegszövetet és fessük le a vékonyvakolat alapozóval. Erre a rétegre hordjuk fel a Policolor diszperziós nemesvakolatot. Hőszigetelő rendszer kialakítása során sötét színű nemesvakolatot csak kis felületen alkalmazunk, mert erős napsütés hatására a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedését okozhatja, ami annak élettartalmát lerövidíti. Felhasználás előtt a vakolatot alaposan fel kell keverni. A felhordást a szemcseméretnek megfelelo vastagságban végezzük rozsdamentes acélsimítóval, illetve megfelelo szóróberendezéssel. A kívánt struktúrát a még nedves vakolaton alakítsuk ki muanyag simítóval. Egybefüggő felületeken egy munkafolyamatban végezzük a vakolat felhordását, hogy ne keletkezzen munkahézag. Szükség esetén Inntaler homlokzat diszperziós falfestékkel átfesthető. Felhordani +5°C és +25°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esoben illetve erosen párás idoben kerüljük a vakolat felhordását. Munkavégzés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt vakolat már csak agresszív oldószerrel távolítható el.

Felületi megjelenés :	matt, rusztikus, fehér és szín
Száradási idő :	20°C-on: kb. 24 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	rozsdamentes acélsimítóval, szóróberendezéssel
Hígítás :	nem szükséges
Anyagszükséglet :	1,0 mm-es szemcseméretnél 1,6-2,0 kg/m ² 1,5 mm-es szemcseméretnél 2,2-2,5 kg/m ²

Összetétel:

muanyagdiszperzió, pigment, kalcium-karbonát, víz, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést, a szembe jutást. Gozeit ne lélegezzük be. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelo szellőzést.

Szakvélemény:

ÉMI A-175/2004