

## fagyálló KÜLTÉRI GLETT 0-3 mm rétegvastagságig

Gyárilag készre kevert cement alapú falsimító szárazhabarcs, fagyálló kültéri, és beltéri kézi felhasználásra.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható betonfalak illetve cement kötőanyagú vakolt felületek glettelésére. A beton vagy vakolattal ellátott alapfelületnek minimum 14 naposnak kell lennie. Nedvességtartalma 3-4 m%, szilárdsága legalább Hvh 10-es minőségnek megfelelő legyen. Erősen nedvszívó aljzatok esetén mélyalapozó használata szükséges. Alkalmazásával sima, fehér és repedésmentes felületet érhetünk el.
Felhasználás	A megmunkálandó felületről a laza, porló részeket, port, szennyeződést távolítsuk el, és a felületet enyhén nedvesítsük be. Tegyük kb. 9 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg glettet (1 kg gletthez kb. 0,35 liter víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. Kisebb mennyiségű felhasználás esetén az előzőekben leírt szárazanyag/víz keverési arány megtartása mellett a keverést végezhetjük vakolókanállal, vagy spatulázóval is. Durva felületi egyenetlenségek és repedések esetén az első ütemben a nagyobb hibákat javítsuk ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé. Felhasználása +5°C alatti és +25°C feletti hőmérséklet esetén nem javasolt. Takarással védeni kell a felületet a közvetlen napsugárzástól és az erős szélről. A felhasználás során gondoljunk az éjszakai fagyokra is. A már kötésben lévő anyagot sem hígítani, sem egy új keveréshez felhasználni nem szabad. Idegen anyag hozzáadása nem javasolt.
Műszaki adatok	Felhasználható Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 9 hónapig. Gyártás ideje: Leolvasható a zsák oldalán. Tárolás: Fedett, száraz, hűvös helyen. Anyagszükséglet: Kb. 0,5-2 kg/m <sup>2</sup> felületről és rétegvastagságtól függően. Bedolgozhatóság: 100-120 perc. KERMI száma: 2004/2-00592.
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákokban, 48 zsák/raklap 5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap
Gyártó	Széria-Trans Kft., Karcag
Forgalmazó	SZÉRIA-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.