

Trinát univerzális alapozó

kiválóan kitölti az egyenetlenségeket Jól terül és fed Kiváló töltőképesség
--

Házat is csak megfelelő alapra építünk, festésnél is ilyen fontos, hogy jól előkészítsük, lealapozzuk a felületet, hogy a festék tartósan megmaradjon. Egy-egy fatárgy fedőfestése előtt mindenképpen alapozásra van szükség, hogy a felület egyenletes legyen. Már-már porcelánszerű simaság is elérhető megfelelő, gondos alapozással. Fémfelületeknél a Trinát Univerzális alapozó arra szolgál, hogy korróziógátló alapozóra festve növelje a rétegvastagságot, így késlelteti a rozsdá kialakulását. a különböző színű alapozók segítenek, hogy még szebb legyen a végeredmény.

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fafelületek, nyílászáró szerkezetek, bútorok, továbbá beltéri falfelületek alapozó festésére szolgál. Trinát Korróziógátló alapozó festékek bevont fémfelületeken is alkalmazható közbenső réteggént. Könnyen ecsetelhető, megfelelő berendezéssel szórható. Jó fedőképességű, gyorsan száradó, könnyen csiszolható bevonatot ad. Mérgező nehézfémeket nem tartalmaz, egészségkímélő. Függőleges felületen sem folyik meg.

Választék: Fehér, szürke, fekete, sárga, barna, zöld, piros színekben, 0,25; 0,75; 2,5; 5 és 20 literes kiszerezésben kapható.

Felhasználási mód: Az előkészített, légszáraz fafelületet csiszolás és portalanítás után kültéri igénybevételnek, nedvességnek kitett helyeken Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel vagy Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel kezeljük a fafelület megmaradt szívóképességét Lazurán Férolaj beeresztő és pórustömítő/Férolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. (Beltéren a fát elegendő Lazurán Férolaj beeresztő és pórustömítő/Férolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel beereszteni). A felületi egyenetlenségeket Unikitt mestertapasszal vagy Trinát mestertapasszal kell kiegyenlíteni.

Fémfelületeken csak oxidmentesítést és zsírtalanítást, továbbá korróziógátló alapozófestést követően használható. Használat előtt a festék felületén esetleg képződött bőrréteget el kell távolítani. A termék alapos felkeverés után felhordásra kész. Két réteg felvitele között 8-12 óra száradási időt kell biztosítani.

A Trinát Univerzális alapozót az átvonófesték színét leginkább megközelítő színben célszerű alkalmazni.

A megszáradt, alapozott felület szárazon könnyen csiszolható. Portalanítás után Trinát magaszfényű zománcfesték, Standolit olajfesték rapid, Praktik Aqua matt zománcfesték matt akril festék, Trinát matt zománcfesték, Trinát Aqua magaszfényű időjárásálló vízzel hígítható zománcfesték, Trinát magaszfényű flexibilis vastagzománc Kolor , Trinát selyemfényű flexibilis vastagzománc Kolor, Trinát mesterzománc, vagy Trinát univerzális festék egyaránt használható.

Használat előtt - a felületen esetleg keletkezett bőrréteg eltávolítása után - felkeverendő!

Munkavégzés utáni szerszám tisztítás, elcseppenés feltörlése Trinát Szintetikus hígító-val.