

Trinát Mesterzománc

Tükörfényes húsos, jól terül Nagyon kiadós, tartós Professzionális

Tükörfényes, húsos, fénytartó, professzionális zománcfesték,a legigényesebb feladatokhoz.

Alkalmazási terület: Jól előkészített, alapozott kül- és beltéri fa- (nyílászárók, bútorok stb.) és fémfelületek (kerítés, csövek stb.) átvonó festéke. Bevonata az időjárás viszontagságainak tartósan ellenáll.Kiválóan terül, könnyen ecsetelhető, nagy rugalmasságú, fényét megtartó, nem sárguló bevonatot ad.

Választék: Fehér színben, magasfényű változatban, 1 és 5 literes csomagolási egységben.

Felhasználási mód: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezéből készült faszerkezetek, nyílászárók, bútorok stb. felületét csiszolás és portalanítás után [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#), kültéri alkalmazás, vagy nedvességnak kitett felületeknél [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívókéességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni. A mélyedéseket [Diszperziós Mélyedéstapasszal](#), [Unikitt mestertapasszal](#), vagy [Trinát Mestertapasszal](#), kell kiegyenlíteni.

Vas- és acélfelületeket oxidmentesítés, zsírtalanítás és portalanítás után [Trinát korróziógátló alapozóval](#) kell bevonni. A mélyedéseket [Trinát Mestertapasszal](#) kell kiegyenlíteni.

A fent említett műveletek után hordják fel a portalanított felületre két rétegben a [Trinát univerzális alapozót](#), vagy professzionális munkáknál a [Trinát Mesteralapozót](#)-. Az alapozott, szükség szerint megcsiszolt és portalanított felületre egy rétegben ecsetelik, hengerlik vagy szórják megfelelő berendezéssel a [Trinát Mesterzománcot](#).

A termék alapos felkeverés után felhordásra kész.

Felújító jellegű munkáknál a korábban olajfestékkel, olajmúgyanta alapú zománccal bevont, ép, sértetlen bevonatok, csiszolást, portalanítást követően átvonhatók. A hibák kijavítását az előzőekben említett anyagokkal ([Diszperziós Mélyadéstapasz](#), [Unikitt mestertapasz](#), [Trinát Mestertapasz](#), [Trinát univerzális alapozó](#), [Trinát Mesteralapozó](#)), azok használati utasításainak betartásával lehet elvégezni.

Használat előtt a festékről az esetlegesen keletkezett bőrréteget eltávolítjuk, majd alaposan felkeverjük.

Munkavégzés utáni szerszámtisztítás, elcseppenés eltüntetése [Szintetikus hígító](#), ill. lakkbenzin alkalmazásával történhet.