

Trinát selyemfényű zománcfesték

Piacvezető zománc
Kültérre
Beltérre

Kül- és beltéri fa- és fémfelületek dekoratív, selymes fényű, kiválóan terülő bevonata.

Alkalmazási terület: Alapozott kül- és beltéri fafelületek (bútorok, nyílászárók stb.) acél- és vasfelületek (kerítés, csövek stb.) átvonó festésére használható. Bevonata az időjárás behatásainak ellenáll. Kellemes, lágy, selyemfényét sokáig megőrzi. Könnyen ecsetelhető.

Választék: 5-féle színben 1 l; 2,5l; és 5 l-es csomagolási egységekben. Színkeverőgéppel színezhető a Trinát selyemfényű flexibilis vastagzománc Kolor fehér zománcfesték, több mint 2000 színben és 1 l és 5 l csomagolási egységekben.

Felhasználási mód: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezből készült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csiszolás és portalanítás után Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel, kültéri alkalmazás vagy nedvességnek kitett felületeknél Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel vagy Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. Esetleges nagyobb mélyedéseket Diszperziós mélyedéstapasszal, Unikitt mestertapasszal, vagy Trinát Mestertapasszal kell kiegyenlíteni. Vas- és acélfelületeket oxidmentesítés, zsírtalanítás és portalanítás után Trinát korróziógátló alapozóval kell bevonni.

A mélyedéseket Trinát Mestertapasszal kell kiegyenlíteni. Az előzőekben felsorolt műveletek után hordják fel a portalanított fafelületre a Trinát Mesteralapozót vagy Trinát univerzális alapozót (fémfelületeknél közbenső réteggént), egy vagy két rétegben.

Az alapozott, szükség szerint megcsiszolt és portalanított felületre egy vagy két rétegben ecsetelik, hengerezik vagy megfelelő berendezéssel szórják fel a Trinát selyemfényű zománcfestékeket.

Felújító jellegű munkáknál, olajfestékkel, olajmúgyanta alapú zománcal bevont ép, sértetlen bevonatok csiszolást, zsírtalanítást és portalanítást követően a termékkel átvonhatók. A hibák kijavítását a fent leírt anyagokkal (Unikitt vagy Trinát Mestertapasz, Trinát univerzális alapozó, Trinát Mesteralapozó) lehet elvégezni.

A termék alapos felkeverés után felhordásra kész. Munkavégzés utáni a szerszámok tisztítása Trinát

szintetikus hígítóval ill. lakkbenzinnel történhet.