

Trinát matt zománccfesték

Kültérre, beltérre Időjárásálló Divatos

Az időjárás behatásainak ellenálló, kiválóan terülő, matt fényű festék.

Alkalmazási terület: Univerzálisan alkalmas kül- és beltéri faszerkezetek (ajtók, ablakok, erkélyrácsok, faházak, redőnyök, kerti bútorok stb.), kül- és beltéri fémszerkezetek (kerítés, csövek stb.) átvonó festésére. Bevonata időjárásálló, matt fényű, igen kemény, ugyanakkor rugalmas.

Választék: Fehér, szürke, fekete, sárga, krém, okker, barna, zöld, kék, vörös és piros színekben, 1 és 5 literes csomagolási egységekben kapható.

Felhasználási mód: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezről készült faszerkezetek, nyílászárók, bútorok stb. felületét csiszolás és portalanítás után Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell beeresztetni. Kültéri igénybevételnél vagy nedvességnek kitett helyen Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel vagy Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel kell kezelni a felületet. A fafelület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. A felületi egyenetlenségek javítására Trinát Mestertapasz vagy Unikitt metertapasz alkalmazása célszerű, mélyebb hibahelyeket Diszperziós mélyedéstapasszal korigáljuk.

Az oxidmentesített és zsírtalanított fémfelületre, a legalább St3 tisztasági fokozatú acélfelületre, ill. Wash Primerrel alapozott könnyűfém (alumínium-, cink-, tűzihorganyzott acél) felületekre Trinát korróziógátló alapozót kell felvinni. Az előzőekben felsorolt műveletek után hordják fel ecsettel, szórással, esetleg hengerezéssel a portalanított fafelületekre alapozóként a Trinát univerzális alapozót egy vagy két rétegben. Fémfelületekre közbenső réteggént szintén Trinát univerzális alapozót alkalmazzunk. Az alapozó festéket két rétegben általában csak a kültéri igénybevételnek kitett felületeken alkalmazzák. Két réteg felvitele esetén 16 óra száradási idő közbeiktatása szükséges. Igényesebb munkák esetén a Trinát univerzális alapozó bevonatot szárazon megcsiszolják.

Az alapozott, szükség szerint megcsiszolt és portalanított felületre ecsetelik vagy hengerezik fel a felhordásra kész Trinát matt zománccfestéket.

Az egyenletes, matt fény eléréséhez a festék igen alapos felkeverése szükséges.
A termék felhasználásra kész!