

Trinát Aqua magasfényű vízzel hígítható zománcfesték  
KOLOR

PVC ablakkeretre is Kiemelkedően időjárásálló Blokkállóság
--

Ez a festék kiváló időjárásállóságával, mind kül-,mind beltérre alkalmazható. Műanyag és PVC festésére is ajánljuk kiváló blokkállósága miatt.

A festék vizes bázisú, így könnyen használható, alkalmazásával a kellemetlen szagok is elkerülhetőek. S, hogy mindenképp megtalálja az otthonához lejobban illő színeket, színkeverő gépen több ezer árnyalatban kikeverhető.

Alkalmazási terület: Korszerű, az időjárás hatásainak tartósan ellenálló, fényes zománcfesték. Sárgulásra egyáltalán nem hajlamos, így eredeti fehérségét egész élettartama alatt megtartja. Másik kiemelkedő tulajdonsága, hogy a napsugárzással szemben nagy az ellenálló képessége és bevonatának rugalmassága folytán jól követi a fa mozgását, így nem repedezik. Fenti tulajdonságai alapján, régi zománcfestékekkel festett felület felújításán kívül, kivételesen nagy időjárási igénybevételnek kitett új fafelületek (PVC, nyílászárók, bútorok, kerti bútorok stb.) továbbá alapozott fémszerkezetek (kerítés stb.) festésére használható.

Választék: A magasfényű fehér festék 1 literes kiszerelésben kapható.

Felhasználási mód: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezből készült faszerkezetek, nyílászárók, bútorok stb. felületét csiszolás és portalanítás után Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel, kültéri vagy nedvességnek kitett felületeken Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel vagy Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. Az egyenetlenségeket Unikitt vagy Trinát Mestertapasszal kell kijavítani.

Fémfelületeket oxidmentesítés és zsírtalanítás után Trinát korróziógátló alapozó-festékekkel kell átvonni. A felületre közben rétegeként szintén Trinát Univerzális alapozó használható. Az így előkészített felületekre kell alapos felkeverés után a Trinát Aqua időjárásálló magasfényű vízzel hígítható zománcfestéket felhordani 1-2 rétegben. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. Az egyes rétegek felvitele között legalább 5 óra száradási időt kell biztosítani. Az így festett felület kb. 3-4

nap múlva éri el a végső keménységét.  
Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal  
vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős  
oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.