

Trinát Aqua selyemfényű vízzel hígítható zománcfesték

Nem sárguló
Kiemelkedően időjárásálló
Blokkállóság
Esztétikus

Nem sárguló, a napsugárzásnak tartósan ellenálló, nem repedező, környezetkímélő zománcfesték. Kitűnő "blokkállósága" (csökkent hajlam az összetapadásra) folytán kitűnően alkalmazható nyílászárók festésére.

Alkalmazási terület: Korszerű, az időjárás hatásainak tartósan ellenálló, fényes zománcfesték. Sárgulásra egyáltalán nem hajlamos, így eredeti fehérségét egész élettartama alatt megtartja. Másik kiemelkedő tulajdonsága, hogy a napsugárzással szemben nagy az ellenálló képessége és bevonatának rugalmassága folytán jól követi a fa mozgását, így nem repedezik. Fenti tulajdonságai alapján, régi zománcfestékekkel festett felület felújításán kívül, kivételesen nagy időjárási igénybevételnek kitett új fafelületek (nyílászárók, bútorok, kerti bútorok stb.) továbbá alapozott fémszerkezetek (kerítés stb.) festésére használható.

Választék: A selyemfényű fehér festék 1 literes kiserelésben kapható.

Felhasználási mód: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezből készült faszerkezetek, nyílászárók, bútorok stb. felületét csiszolás és portalanítás után [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítő](#) és pórustömítővel vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#), kültéri vagy nedvességnek kitett felületeken [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívóképességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni. Az egyenetlenségeket [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Trinát Mestertapasszal](#) kell kijavítani.

Fémfelületeket oxidmentesítés és zsírtalanítás után [Trinát korroziógátló alapozó](#)-Festékekkel kell átvonni. A felületre közbenső réteggént szintén Trinát vagy [Trinát Aqua univerzális alapozó](#) használható.

Az így előkészített felületekre kell alapos felkeverés után a [Trinát Aqua selyemfényű vízzel hígítható zománcfesték](#) felhordani 1-2 rétegben. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. Az egyes rétegek felvitele között legalább 5 óra száradási időt kell biztosítani. Az így festett felület kb. 3-4 nap múlva éri el a végső keménységét.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.