

## Trinát Gyémánt magasfényű zománc

Nagyon hosszú élettartam Viharálló Különösen fénytartó
--

---

**Kiváló szín és fénytartósságú, professzionális zománcfesték extra igények kielégítésére is.**

**Alkalmazási terület:** Megfelelően előkészített, alapozott kül-és beltéri fafelületek (nyílászárók) vas-és acélfelületek (kerítés, csövek) megfelelő előkészítése után átvonó festéke. Bevonata az időjárás hatásának hosszú ideig ellenáll. Kiválóan terül, de függőleges felületen sem folyik meg, könnyen ecsetelhető, fényét évekig megtartja, sárgulásra kevésbé hajlamos.

**Választék:** Fehér, 1 literes és csomagolási egységben.

**Felhasználási mód:** Az új, légszáraz fából, forgácslapból ill. farostlemezből készült, faszerkezetek nyílászárók, bútorok stb. felületét csiszolás és portalanítás után [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#), kültéri alkalmazás vagy nedvességnek kitett felületeknél [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell beereszteni, a fafelület megmaradt szívókéességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni. Esetleges nagyobb mélyedéseket [Unikitt](#) vagy [Trinát Mestertapaszzal](#) kell kiegyenlíteni.

Vas- és acélfelületeket oxidmentesítés és zsírtalanítás után [Trinát korróziógátló alapozóval](#) kell bevonni. Az egyenetlenségek eltüntetésére [Trinát mestertapaszt](#) ajánljuk.

Az előzőekben felsorolt műveletek után hordják fel a portalanított fafelületre [Trinát Mesteralapozót](#) vagy a [Trinát univerzális alapozót](#) egy vagy két rétegben. Az alapozott, szükség szerint megcsiszolt és portalanított felületre egy vagy két rétegben ecsetelik, hengerezik Megfelelő berendezéssel szórható.

Felújító jellegű munkáknál, olajfestékekkel, olajmúgyanta alapú zománccal bevont ép, sértetlen bevonatok csiszolást, portalanítást követően is átvonhatók. A hibák kijavítását a fent leírt anyagokkal ([Unikitt](#), [Trinát Mestertapaszt](#), [Trinát univerzális alapozó](#) vagy [Trinát Mesteralapozó](#)) lehet elvégezni.

A termék alapos felkeverés után felhordásra kész.