

Sigma Top selyemfényű zománcfesték

Tixotróp szerkezetet ad Kiváló fedőképességű Jó élfedése van
--

Sigma minőség profi festőknek

Alkalmazási terület: Jól előkészített, alapozott kül- és beltéri fa és fémfelületek átvonó festéke

Választék: 1 és 5 literes csomagolási egységekben. A Fehér TP jelű kiszerelés önmagában is használható festésre. Az ettől eltérő jelű kiszerelések (TC, TM, stb.) csak gépi színkeverésre használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók! Színkeveréssel több, mint 2000 árnyalat érhető el.

Felhasználási mód: Fafelületeket csiszolás és portalanítás után kültéren vagy nedvességnek kitett felületeknél [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell beeresztetni, majd a felület megmaradt szívóképességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni.

Beltéri fafelületeknél elegendő a [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő](#) használata.

A felületi egyenetlenségek [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Trinát Mestertapasszal](#) javíthatók, majd csiszolás után [Sigma Primer alapozó](#) alkalmazható.

Fémfelületeknél az oxidmentesítés, zsírtalanítás után [Trinát korróziógátló alapozó](#) használható. A felületi egyenetlenségek [Trinát Mestertapasszal](#) javíthatók, majd csiszolás után [Trinát korróziógátló alapozót](#), közbenső réteggént [Sigma Primer alapozó](#) alkalmazható.

Az előkészített felületre ezután hordja fel a Sigma Top selyemfényű zománcfestéket.

A festéket felhasználás előtt és használat közben is időközönként keverje fel. A festék kocsonyás, tixotróp állagú, az ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz nem szükséges hígítani.