

Falfix diszperziós mélyalapozó

Egyenletes szívóképesség Foltosodást gátol Tökéletes befejezésért

Használatával megakadályozható a festés után előforduló foltosodás. Biztosítja a festék jobb tapadását. Oldószermentes. Alkalmazási terület: Műanyag vakolat, vizes műgyanta diszperziós, valamint oldószeres fal- és homlokzatfestékek (kültéren: [Modakril](#), [Héra Külső homlokzatfesték](#), [Lábazatfesték](#), [Unitop univerzális festék](#), [Tangó homlokzatfesték](#) beltéren [Héra belső falfesték](#), [Diszperzit belső falfesték](#), [Diszpi gazdaságos belső falfesték](#), [Héra Prémium matt belső falfesték/Merkur belső falfesték](#), HÉRA Effekt alapozó belső falfesték stb.) és [Betonfesték](#) felhordása előtt használható.

A mészvakolat, gipsz-, beton- stb. felületek szívóhatását csökkenti, kiegyenlíti, ezáltal a különböző szívóhatás következtében fellépő foltosodást megakadályozza. Alkalmazásával a vakolat felületének szilárdsága megnő, a régi, már krétásodó felületek festhetővé válnak. Elősegíti a festék tapadását, a kezelt felület természetes szellőzését nem gátolja, légáteresztő.

Választék: A FALFIX 2, 5 és 20 literes csomagolásban kapható. **Felhasználási mód:** A felületről az esetleges laza, málló, felpuhult rétegeket kaparással, majd gyökérkefével el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani. Impregnálás előtt a felületet portalánítani kell. A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba, kevésbé szívóképes felületen azonban max. 1:1 arányban vízzel hígítva is alkalmazható. Rendkívül fontos a felület szívóképességének gyakorlati próbával történő ellenőrzése. Ez úgy történik, hogy a terméket olyan mértékben hígítsuk vízzel, hogy a mélyalapozó a pórusokba teljes mértékben beszívódjon, ugyanakkor ne képezzen a felületen fényes filmet. Az impregnálást korongecsettel célszerű elvégezni, a mélyalapozót intenzíven bedörzsölve a pórusokba. Ehhez a művelethez a szórási technológia nem alkalmas. A munkát úgy ajánlatos megszervezni, hogy az impregnálás délután befejeződjön és a következő munkafázis csak másnap reggel kezdődjön meg. A munkaeszközök használat után közvetlenül vízzel tisztíthatók.