

**Alkalmazási terület:** Vizes alapú megelőző faanyagvédőszer, fenyő és lombos faanyagoknak kékpenész, farontó gombák és rovarok elleni tartós védőszere. Megmunkált vagy kéreg- és háncsmentes, egészséges, légszáraz faanyagoknak (nyílászáró szerkezetek, kerti bútorok stb.) kékpenésszel, farontó gombákkal és rovarokkal szembeni megelőző védelmére szolgál. A faanyag rostjai közé mélyen beszívódik, azokon erősen megtapad. A szer külső és belső térben egyaránt használható. A fa felületén nem képez filmréteget, a fa erezete látható marad. A fafelület megmaradt szívókéességét LAZURÁN FÉLOLAJJAL vagy LAZURÁN LENOLAJKENCÉVEL kell pórustömíteni. A termék már lakkozott, festett fafelületen közvetlenül nem alkalmazható, csak azok teljes eltávolítása után.

Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezetének, valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez.

**Választék:** A védőszer színtelen formában 1 és 5 literes belülről lakkozott edényben kapható.

**Felhasználási mód:** A már festett felületről a bevonatot csiszolással vagy festéklemaróval tökéletesen el kell távolítani. A gyári csomagolású szer hígítása a beállított hatóanyag-tartalom miatt nem megengedett. Az alaposan felkevert [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszer](#) felhordása történhet ecseteléssel, hengerezéssel, mártással, telítéssel, de szórással védőkezelni tilos.

A festéshez ajánlott ProGold termék: Festőecset PES Mix (928286)

A hatásos védelem eléréséhez 1 m<sup>2</sup> fafelületre legalább 200 ml [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszert](#) kell felhordani.

Ez a mennyiség általában két rétegben történő felhordással vihető fel. Az egyes rétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani. A védőkezelés után a felületet csiszolni nem szabad. A fafelület megmaradt szívókéességét [Lazurán Félolajjal](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni.

A teljesen megszáradt felületet oldószeres, vagy vizes fedő-, vagy lazúr festékekkel, vagy színtelen lakkal kell átvonni ([Lazurán selyemfényű vastaglazúr](#), [Lazurán magasfényű vastaglazúr](#), [Lazurán Extra Tartós vastaglazúr](#), [Lazurán selyemfényű vékonylazúr](#) / [Lignodekor Vékony Lazúr](#), Trinát zománc, Trinát lakk, Trinát Aqua stb.)