

## Cehalin mélyalapozó

Egyenletes szívóképesség Tapadásjavító
---

---

**Megakadályozza a homlokzatfestés után előforduló foltosodást, és biztosítja a festék jobb tapadását. Alkalmazási terület:** Műanyag vakolatok, vizes műgyanta-diszperziós, valamint oldószeres fal-és homlokzatfestékek ([Modakril](#), [Héra Külső homlokzatfesték](#), [Lábazatfesték](#) stb.) felhordása előtt használható. A mészvakolat, gipsz-, beton- stb. felületek szívóhatását csökkenti, ill. kiegyenlíti, ezáltal a különböző szívóhatás következtében fellépő foltosodást megakadályozza. Alkalmazásával a régi, már krétásodó felületek festhetővé válnak. Elősegíti a festék tapadását, a kezelt felület természetes szellőzését nem gátolja.

**Választék:** Színtelen, gyorsan száradó termék, 5 és 20 literes csomagolásban kapható.

**Felhasználási mód:** A felületről az esetleges laza, pergő, málló, felpuhult rétegeket kaparással, majd gyökérkefével el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani. Impregnálás előtt a felületet portalanítani kell. A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba, kevésbé szívóképes felületen azonban lakkbenzin tartalmú hígítóval ([Szintetikus hígító](#)) kissé meghígítva is alkalmazható. Fontos a felület szívóképességének gyakorlati próbával történő előzetes meghatározása. A terméket olyan mértékben kell hígítani, hogy a mélyalapozó a pórusokba teljes mértékben beszívódjon, ugyanakkor ne képezzen a felületen fényes filmet. Amennyiben az adott felületen még a lakkbenzinnel 1:1 arányban hígított mélyalapozó is kifényesedést okoz, úgy a termék használatától el kell tekinteni. Ha az előzetes próba ellenére mégis fényes bevonat keletkezne, úgy a felesleget lakkbenzinnel el kell távolítani (pl. nagyon tömör betonoknál). Az impregnálást korongecsettel, kefével célszerű végezni, a mélyalapozót intenzíven bedörzsölve a pórusokba. Ezt a műveletet szórással nem javasoljuk elvégezni. A munkát úgy ajánlatos megszervezni, hogy az impregnálás délután befejeződjön, és a következő munkafázis csak másnap reggel kezdődjön meg. A munkaeszközök használat után lakkbenzinnel tisztíthatók.