

Trilak Decor Egyrétegű belső falfesték

Könnyű vele festeni Lég- és páraáteresztő 25 nm

Szép, egyenletes matt felületet adó, egy rétegben fedő falfesték. Igazán könnyű vele festeni. Alkalmazási terület: Beltéri falfelületek és mennyezetek festésére. Kiváló fedőképességű jó lég- és páraáteresztő képességű festék. Hígítás nélkül egy rétegben felhordható, így jelentős munkát és időt takaríthat meg. Felhordásához javasolt rövidszűrű hengert használni. Alkalmas fűrészporos tapétára, vakolt, beton, gipszkarton, stb. felületekre egyaránt. Aquakolor színezőpasztával egyedileg is színezhető. **Választék:** A matt bevonatot adó festék 2,5 l-es műanyag vödörben a fehér szín mellett 10 előkevert színben kapható. **Felhasználási mód:** Régi, sérült falfelületek esetében a pergő, felpuhult mészréteget, ill. festékréteget el kell távolítani. Az enyves kazeines vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani.

Az esetleges vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) ki kell javítani. [Triglett beltéri porglett](#) használata vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozóval](#) kell kiegyenlíteni. Festés előtt a felületet vízzel meg kell nedvesíteni. CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk. A festés +5°C alatti festékekkel, ill. kevesebb, mint +5°C hőmérsékletű helyiségben nem végezhető.

Már egy réteg felvitele esetén is jól takar, ha második réteg szükséges, akkor legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. Fűrészporos tapétán vagy strukturált felületen szükség lehet a második rétegre.

A felhordáshoz használható eszközök: ecset, rövid szűrű henger. A felhordási eszközök a festék száradása előtt vízzel tisztíthatók. A festék felhordásra kész konzisztenciában van. Az alábbi táblázat segítségével röviden áttekinthetjük a felület előkészítésének fontosabb lépéseit.