

## Sigma Antikorr korróziógátló alapozó

Tartós védelem
Jól tapad
Szórható

---

**Ólom- és kromátmentes. Egészségre káros nehézfémeket nem tartalmaz. Egészségkímélő, ezért szórással is felhordható. Előnyösen használható a fehér választék, pl. fűtőtestek festése esetén, mert így a szokásos közbenső fehér alapozó festés megtakarítható.**

**Alkalmazási terület:** Alkalmas acél- vagy wash primerrel alapozott, tűzhorganyzott acél felületek korrózióvédő alapozó festésére. [Trinát magasfényű zománcfestékekkel](#), [Trinát selyemfényű zománcfestékekkel](#), valamint [Trikolor matt zománcfestékekkel](#) 8 óra után, más (erős) oldószert tartalmazó festékekkel (pl. Rezisztán) 48 óra után átfesthető felmaródás veszélye nélkül. A fémfelületen jól tapad, elősegíti az átvonásra alkalmas festék tapadását.

**Választék:** Fehér, szürke, vörös és barna színben, 1 és 5 literes fémdoboz csomagolásban.

**Felhasználási mód:** Az oxidmentesített, kézi, vagy kézi-gépi csiszolt, St3 tisztasági fokozatú, és zsírtalanított acélfelületre ecseteléssel, szórással és mártással egyaránt felhordható. A felhordásra alkalmas konzisztenciát [Szintetikus hígítóval](#) (max 5 térfogat %) lehet beállítani. Általában min. 40-50 l/m száraz rétegvastagság felvitele szükséges. Fokozottabb korróziós behatásoknak kitett helyen egy második réteg korrózióvédő alapozó felvitele ajánlatos. Ezután hordhatók fel fedőréteggént a [Trinát magasfényű zománcfesték](#), [Trinát selyemfényű zománcfesték](#), [Trinát Gyémánt magasfényű zománc](#), [Trinát Mesterzománc](#), [Trinát Aqua magasfényű vízzel hígítható zománcfesték](#), Termol, Triolor. Használat előtt felkeverendő. Szerszámok tisztítása: lakkbenzinnel.