

Betonfesték

Dekoratív Járófelületre is

Kopásálló, olajálló, vízálló és jó kémiai ellenálló képességű, kemény, vizes diszperziós festék betonfelületre, kül- és beltérre. Alkalmazási terület: Kis mértékben agresszív városi, ipari légkörtípus kültéri körülményei között, valamint max. 75% relatív páratartalmú normál beltérben alkalmas betonfelületek (pl. lépcsők, padlózatok sportpályák, gépészeti terek portalanító bevonataként stb.) és járófelületek festésére. Fafelületek festésére is alkalmas. Ipari környezetben targoncák, gépjárművek kerekei okozta erős igénybevétel esetén használatát nem javasoljuk.

Nagyon gyorsan szárad. Bevonata jó fedőképességű, igen esztétikus, könnyen tisztítható.

Választék: A selyemfényű bevonatot adó festék a betonfesték-színkártya színeiben (fehér, szürke, krém, zöld, vörös, okker, barna és fekete színben) 2, 4 és 16 l-es műanyag vödörben kapható. **Felhasználási mód:** A portól, piszoktól olaj- és zsírszennyeződéstől, régi festékrétegtől mentes, minimum 28 napos, száraz (legfeljebb 3% víztartalmú) C14 minőségű, ép, nem töredező, nem porló betonfelületre [Falfix diszperziós mélyalapozót](#) hordjunk fel ecsettel vagy hengerrel, hogy a szívóképes, porózus felületet telítse. Az alapozás tapadásjavító hatású. A megszáradt alapozóra vihető fel ecsettel, hengerrel vagy szórással a betonfesték két rétegben. A betonfestéket nem ajánljuk laza, poros felületre, amelyen a betonfesték nem képes megtapadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a betonfelületen, ún. cement-mésztejből kialakult por keletkezett, úgy azt festés előtt csiszolással távolítsuk el, majd portalanítsuk a felületet. Más megoldás lehet az ún. cement-mésztej eltávolítására, háztartási sósav és víz 1:5 arányú keverékének alkalmazása. Az utóbbi esetben a beton felületéről rövid kezelés után a sósavas oldatot bő, erős vízszugárral mossuk le, és festés előtt hagyjuk megszáradni a betont. Festéskor a felület és a levegő hőmérséklete +5 °C fölött legyen. A munkához védőruha, védőszemüveg használatát javasoljuk.