

## Modakril

### Hajszálrepedések áthidalására

**Kiváló időjárásállóságú, általánosan használt, színtartó homlokzathfesték 240 színben. A felület apró egyenetlenségeit kitöltő hatása folytán bevonata igen esztétikus hatású.**

**Alkalmazási terület:** Igen sokoldalúan alkalmazható épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement és gipszfelületek bevonására. A **Modakril** homlokzathfesték töltő- és fedőképessége kiváló. Rugalmas, az alaphoz jól tapadó réteget képez. Bevonata igen jó páraáteresztő képességű. Időjárásállósága, színtartóssága kiváló.

**Választék:** A matt bevonatot adó festék a színkártyánk szerint 240 divatos színben, 12,5 és 25 kg-os kiserelésben kapható. A fehér és a 325-1 számú barna, 3 és 6 kg-ban is forgalomba kerül. A **MODAKRIL KOLOR 5 l** és **15 l-es** fémedényben 3 alapfestékből közel 2000 szín állítható elő **TRILAK** színkeverő berendezéseken.

**Felhasználási mód:** Új felület esetén: Új, festetlen felületeket portalanítás után **Cehalin mélyalapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell beereszteni, hogy a felület szívóképességét kiegyenlítsük. Ezután az esetleges kisebb felületi hibákat **Deko kültéri porglettel**, vagy **Deko simítótapasszal** ki kell javítani, majd a glettel felületet -a foltosodás elkerülése érdekében - ismét **Cehalin mélyalapozóval**, vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell kezelni. Régi felület esetén: Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő, mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton el kell távolítani. A portalanított felületet ebben az esetben is **Cehalin mélyalapozóval**, vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell előkezelni. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek **Deko simítótapasszal**, vagy **Deko kültéri porglettel** javíthatók ki, majd a glettel felületet ismét **Cehalin mélyalapozóval**, vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell kezelni. Az így előkészített falfelületekre kell alapos felkeverés után a **Modakril** festéket felhordani 2 rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.