

Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat kapart struktúra/Thermotek kapart vékonyvakolat (kratzputz)

**Hosszú élettartam,
szálerősítéssel**
**A vakolat alga és gombásodás
ellen védett**

Alkalmazási terület: A THERMOTEK VÍZLEPERGETŐ VÉKONYVAKOLAT hőszigetelő rendszer befejező, nemesvakolathoz hasonló megjelenésű, víz- és fényálló, igen tartós felületet biztosító anyaga. Tovább növeli a rendszer mechanikai szilárdságát. Használható önmagában is vakolt felületek díszítő bevonására. A TRILAK 240-es és 340-es homlokzatfesték színekártya színárnyalataiban és egyéb színekben is készül.

A szín megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a sötétebb színek a napsugarak hatására jobban felmelegednek, és feszültségek keletkeznek a rendszerben, emiatt a lehetőség szerint világosabb színárnyalatú vakolat alkalmazása javasolt. A vakolat felületi kiképzése befolyásolhatja a szín megítélését ezért célszerű próbabevonat alapján dönteni.

Választék: A matt, rusztikus bevonatot adó termék 5 literes és 25 kg-os műanyag vödörben, 1 illetve 2 mm-es szemcseméretben kapható.

Felhasználási mód: Felület előkészítés: Az üvegszövettel kombinált **Thermotek extra erős ragasztó és simítótapasz/Thermotek por alapú ragasztó és simítótapasz-standard minőség** és simítótapasz vagy **Thermotek üvegháló beágyazó és simítótapasz/Thermotek simítótapasz** teljes átkeményedése után használható. A **Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat kapart struktúra/Thermotek kapart vékonyvakolat (kratzputz)** felhordása előtt **Thermotek Kolor alapozó** használata javasolt.

Felhasználás:

Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat kapart struktúra/Thermotek kapart vékonyvakolat (kratzputz) az igényelt színben az átkeményedett tapaszrétegre ProGold rozsdamentes acélsimítóval (00949517) hordható fel. A felhordott vakolat száradása előtt ProGold PVC-ből készült simítóval (00949518) kell körkörös mozgással átdörzsölni vagy az 1 mm-es szemcseméretű változat esetén közepes szőrű festőhengerrel átgurítani. Ez esetben igen esztétikus megjelenésű, nemesvakolathoz hasonló, szemcsés szerkezetű felület nyerhető.

A **Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat kapart struktúra/Thermotek kapart vékonyvakolat (kratzputz)** +5°C-tól

+30°C-ig terjedő levegő- és tárgy hőmérséklet mellett hordható fel. Tűző napon nem szabad a felhordást végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz vezethet. Ugyancsak nem célszerű erősen borult vagy rendkívül párás időben végezni a felhordást. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni.