

Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat dörzsölt struktúra/Thermotek dörzsölt vékonyvakolat

**Hosszú élettartam,
szálerősítéssel**

**A vakolat alga és gombásodás
ellen védett**

Alkalmazási terület: A THERMOTEK hőszigetelő rendszer befejező, nemesvakolathoz hasonló megjelenésű, víz- és fényálló, igen tartós felületet biztosító anyaga. Tovább növeli a rendszer mechanikai szilárdságát. Használható önmagában is vakolt felületek díszítő bevonására. A TRILAK 240-es és 340-es homlokzatfesték színekártya színárnyalataiban és egyéb színekben is készül.

A szín megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a sötétebb színek a napsugarak hatására jobban felmelegednek, és feszültségek keletkeznek a rendszerben, emiatt az erős napsütésnek kitett felületekre lehetőség szerint világosabb színárnyalatú vakolat alkalmazása célszerű. A vakolat felületi kiképzése befolyásolhatja a szín megítélését, ezért célszerű próbabevonat alapján dönteni. Tovább növeli a rendszer mechanikai szilárdságát. Használható önmagában is vakolt felületek díszítő bevonására

Választék: A matt, rusztikus bevonatot adó festék a homlokzatfesték színekártyánk 240 színében és egyéb színekben, 25 kg-os műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Felület előkészítés: Az üvegszövetrel kombinált **Thermotek extra erős ragasztó és simítótapasz/Thermotek por alapú ragasztó és simítótapasz-standard minőség** vagy **Thermotek üvegháló beágyazó és simítótapasz/Thermotek simítótapasz** teljes átkeményedése után használható. A **Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat dörzsölt struktúra/Thermotek dörzsölt vékonyvakolat** vakolat felhordása előtt **Thermotek vakolatalapozó** használata javasolt.

Felhordás: A **Thermotek Kolor vízlepergető vékonyvakolat dörzsölt struktúra/Thermotek dörzsölt vékonyvakolat** az igényelt színben az átkeményedett tapaszrétegre ProGold rozsdamentes acélsimítóval (00949517) hordható fel. A felhordott vakolat száradása előtt ProGold PVC-ből készült simítóval (00949518) kell körkörös mozgással átdörzsölni. Ez esetben igen esztétikus megjelenésű, nemesvakolathoz hasonló, dörzsölt hatású felület nyerhető.

Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni.

A Thermotek vízlepergető vékonyvakolat +5°C-tól +30°C-ig terjedő levegő és felületi hőmérséklet mellett hordható fel! Tűző

napon, vagy erősen borús időben nem célszerű a felhordást végezni.

Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Munkavégzés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt anyag már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.