

Lábazatfesték

Időjárásálló

Kiadós

Tartós színek

Nagy kiadósságú, igen gazdaságos, időjárásálló festék.

Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és lábazatok, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement és gipszfelületek időjárásálló festéke. Lég- és páraáteresztő bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja.

Választék: A TRILAK **LÁBAZATFESTÉK** fehér, szürke, vörös, barokksárga, barna és zöld színben kapható, 4 és 16 literes műanyag vödörben.

Felhasználási mód: Új, festetlen felületeket portalanítás után **Cehalin mélyalapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell beereszteni. Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az előkészített felületet ebben az esetben is **Cehalin mélyalapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell előkezeltetni. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek **Deko simítótapasszal** javíthatók ki. Ez után lehet a falfelületre alapos felkeverés után a **Lábazatfestéket** felhordani két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A **Lábazatfesték** +5 °C-tól-+30 °C-ig terjedő levegő- és tárgy hőmérséklet mellett hordható fel. Tűző napon nem szabad festést végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz vezethet. Ugyancsak nem célszerű erősen borult, esőre hajló vagy rendkívül párás időben végezni a festést. A fehér színű lábazatfesték **Aquakolor színezőpaszta és festékkel** pasztellárnyalatokra színezhető. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.