

Prolux kétkomponensű parkettlakk

Csillogóan magas fény/selyem fény

Különösen kopásálló

Iskolába, tornaterembe is

Esztétikus, kemény, kopásálló, könnyen tisztítható bevonatot képző, kétkomponensű parkettlakk. Igen gyorsan szárad.

Alkalmazási terület: Elsősorban parketta, hajópadló továbbá egyéb keményfa felületek dekoratív lakkozására szolgál.

Választék: MAGASFÉNYŰ változatban az A komponens 0,56 l, 1,87 l, 3 l és 21 l-es, a B komponens 0,19 l, 0,63 l, 1 l, és 3,5 l-es csomagolási egységben készül. A 0,56 l-es A és a 0,19 l-es B ikercsomagolásban kerül forgalomba. A 21 literes kiszérés kivételével mindegyik A komponens tartalmazó csomagolási egységbe a megfelelő mennyiségű B komponens bekeverhető. SELYEMFÉNYŰ változatban az A komponens 1,5 l-es kiszérésű dobozában összekeverhető a B komponens 0,75 l-es kiszérésével, míg a 20 literes A komponensből külön edényzetben keverjünk 2 részt a 2,5 literes B komponens 1 részéhez.

Felhasználási mód: A viaszmentes, gyalult vagy gondosan csiszolt, száraz, portalanított parkettára vagy egyéb felületre a lakkot kéthárom rétegben célszerű felvinni. A lakk felhordása általában kefével történik, de a [Prolux kétkomponensű parkettlakk](#) különleges előnye, hogy hengerezéssel is felhordható, ami jóval termelékenyebben és kényelmesebben elvégezhető művelet. Ennek különösen nagyméretű szobák, ill. termek lakkozásánál van jelentősége. Jelentős megtakarítás érhető el, ha a még nem lakkozott parketta felületére először [Nitrol parketta alapozót](#) viszünk fel, ami megakadályozza a lakkréteg sötétedését. Egyes fafélésegeknél, pl. bükkfából készült parkettán enyhe sötétedés léphet fel, ezért javasoljuk, hogy a parketta egy kis felületén, előzetesen lakkozási próbát végezzenek. A lakkozási próbát minden esetben a dobozból kivett 3:1 térfogatarányban összekevert kis mennyiségű [Prolux kétkomponensű parkettlakk-kal](#) kell elvégezni. Már lakkozott parketta újrakokozásánál elegendő a felület kézi úton történő megcsiszolása. Nagymértékben hibás felületekről, gépi csiszolással kell a bevonatot eltávolítani. A viaszos, beeresztett vagy más felületkezelő anyaggal bevont parketta esetén a teljes felületet géppel le kell csiszolni. A megfelelő felhordási körülmények: 20-25 °C hőmérséklet és alacsony páratartalom. A keverési arány magassfényű parkettlakk esetén 3 térfogat rész A komponens, 1 térfogat rész B komponens, selyemfényű parkettlakk esetén 2 térfogat rész A komponens, 1 térfogat rész B komponens. Az összekevert magassfényű parkettlakk hígítás nélkül ecsetelhető. Ha felhasználás közben (az eltelt idő, hőmérsékleti körülmények miatt) a hígítás mégis szükséges, úgy [Parkettlakk hígító univerzálissal](#) lehet a bekevert lakkot hígítani. Magassfényű bevonat kialakításához - a fa minőségétől függően - három rétegben kell felhordani a parkettlakkot. Egyenletes selyemfényű bevonathoz akkor juthatunk, ha a parkettára a [Prolux kétkomponensű selyemfényű parkettlakkot](#) szálirányban kenjük fel. Egyes rétegek felhordása - az előző réteg felvitele után - legkorábban 8 óra múlva történhet (függ a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától). Az újabb lakkréteggel való átfestés előtt ajánlatos finom szemcséjű csiszolóvászonnal a felületet megcsiszolni, majd portalanítani. Tornaterem, táncterem, iskola

és egyéb nagy igénybevételnek kitett felületek lakkozása esetén a használatba vételig legalább 10 nap várakozási időt kell biztosítani. A szerszámokat Univerzális parkettlakk higítóval lehet elmosni, közvetlen használatuk után. Vigyázat, az ecset tönkremegy, ha használat után nem mossák el! Fontos, hogy a [Prolux kétkomponensű parkettlakk](#) Prolux magasfényű B komponenst a Prolux magasfényű A komponenshez, a Prolux selyemfényű B komponenst a Prolux selyemfényű A komponenshez szabad csak keverni!