

Trinát Lakk szintelen, fafelületre selyemfényű

Lambériára, bútorra, egyéb fafelületre Kültérre is UV állósított
--

Levegőn száradó szintelen lakk fafelületekre.

Alkalmazási terület: Natúr vagy pácolt fára, beltéri, és kültéri célokra szolgál. Két-három lakkréteg felhordásával selyemfényű, a fa természetes mozgását jól követő bevonat alakítható ki. A legkülönbözőbb fa épületszerkezetek, lambériák, nyílászáró szerkezetek vagy bútorok, használati tárgyak lakkozására előnyösen alkalmazható.

Választék: Szintelen lakk 1 literes fémdoboz csomagolásban kapható.

Felhasználási mód: Beltéren az előkészített, csiszolt, portalanított légszáraz nyers fafelületet **Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítő**vel vagy **Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítő**vel kell beereszteni. Kültéren **Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel** történő beeresztés után kell **Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítő**vel vagy **Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítő**vel beereszteni. A felhordás után 2 óra elteltével a felesleget puha, tiszta, szőszmentes ruhával fel kell itatni. A teljes száradás után kb. 24 óra elteltével kezdhető meg a lakkozás, ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.

A **Trinát Lakk szintelen, fafelületre selyemfényű Szintetikus hígítóval** kell a megfelelő ecsetelési, hengerezési vagy szórási konzisztenciára beállítani. Az első lakkréteg átszáradása (24 óra, 23°C-on) és enyhe csiszolás után vihető fel a következő lakkréteg.

Szerszámok tisztítása: **Szintetikus hígítóval vagy lakkbenzinnel.**