

Lignolakk parkettlakk

Könnyen kezelhető Puhafa hajópadlóra is
--

Egykomponensű, lakkbenzinnel hígítható parkettlakk. Ólomzárítót nem tartalmaz. Jó kopásállóságú.

Alkalmazási terület: Parketta és egyéb keményfa felületek (székek, íróasztalok, iskolabútorok, gyermekbútorok, tornaszerek stb.) valamint puhafa felületek, (elsősorban hajópadló és lambériák) lakkozására szolgál. Ecseteléssel, hengerrel és szórással egyaránt felhordható. Előnye, hogy aromás oldószert nem tartalmaz, ezért felhordás közben nincs erős oldószerszag. Használata az egészségre kevésbé ártalmas, mint a hagyományos kétkomponensű lakkoké. Filmje kopásálló, de nagy igénybevételnek kitett helyeken PROLUX vagy **UNILAKK** parkettlakk használata célszerűbb.

Választék: Csillogóan magasfényű és selyemfényű változatban, 1, 5 és 20 literes fémdoboz csomagolásban kapható.

Felhasználási mód: A viaszmentes, gyalult vagy gondosan csiszolt száraz és portalanított parkettára vagy egyéb fafelületre a lakkot két-három rétegben célszerű felvinni. Az egyes rétegek felvitele között min.6 óra száradási időt kell biztosítani (függ a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától.)A második ill. harmadik réteget úgy vigyük fel, hogy az előző, már átszáradt réteget finom szemcséjű csiszolóvászonnal enyhén megcsiszoljuk, majd gondosan portalanítsuk.A felület teljes bevonása előtt minden esetben lakkozási próbát kell végezni.Alapozásra a **Nitrol parketta alapozó** használható. Hígítani - szükség szerint - **Szintetikus hígítóval** lehet.Felületkezelt új szalagparkettára nem javasolt a **Lignolakk parkettlakk** használata.A felhordás új vagy lakkbenzinben kimosott ecsettel, hengerrel vagy kefével történhet.A munkaeszközök használat után a hígítószerezrel tisztíthatók meg.