

Unilakk

Extra kopásállóság Kitűnően tapad Iskolába, tornaterembe, táncparkettára is
--

Kitűnő tapadású, egyszerűen felhasználható egykomponensű parkettlakk.

Alkalmazási terület: Elsősorban parketta, hajópadló továbbá egyéb keményfa felületek lakkozására szolgál. Gyorsan szárad. Filmje csillogóan magaszfényű, kemény, kopásálló, könnyen tisztítható.

Választék: 1 és 5 literes csomagolási egységben kerül forgalomba.

Felhasználási mód: A viaszmentes, gyalult, vagy gondosan csiszolt száraz, portalanított parkettára, vagy egyéb felületre a lakkot két-három vékony rétegben célszerű felvinni. Jelentős megtakarítás érhető el, ha a még nem lakkozott parketta felületére először Nitrol parketta alapozót viszünk fel, amely a lakkréteget az elsötétedéstől megvédi. Egyes faféléseknél (pl. bükkfából készült parkettán) így is enyhe sötétedés léphet fel, ezért javasoljuk, hogy a parketta egy kis felületén lakkozási próbát végezzenek. eljes bevonása előtt minden esetben lakkozási próbát kell végezni az Unilakk parkettlakkal annak ellenére, hogy egyes szalagparkettákon is jól tapad. Már lakkozott hagyományos parketta újralakkozásánál elegendő a felület kézi úton történő megcsiszolása. Nagymértékben hibás felületekről gépi csiszolással kell a bevonatot eltávolítani. A viaszos, olajos, beeresztett vagy más felületkezelő anyaggal bevont parketta esetén a teljes felületet géppel le kell csiszolni. A megfelelő felhordási körülmények: 20-25 °C hőmérséklet és alacsony páratartalom. Magaszfényű bevonat kialakításához - a fa minőségétől függően - három vékony rétegben kell felhordani a parkettlakkot. Egyes rétegek felhordása - az előző réteg felvitele után - legkorábban 6 óra múlva (függ a hőmérsékleti viszonyoktól, a levegő páratartalmától) történhet. Az újabb lakkréteg felvitele előtt ajánlatos finom szemcséjű csiszolóvászonnal a felületet megcsiszolni, majd portalanítani. A lakkozott felület az utolsó réteg felvitelét követő egy nap elteltével már igénybe vehető. Tornaterem, táncterem, iskola és egyéb nagy igénybevételnek kitett felületek lakkozása esetén a használatba vételéig legalább 10 nap várakozási időt kell biztosítani. Univerzális parkettlakk hígítóval lehet a lakkot hígítani. Ugyancsak Univerzális parkettlakk hígítóval lehet a szerszámokat elmosni közvetlen használatuk után. Vigyázat, az ecset tönkremegy, ha használat után nem mossák el! Az Unilakkot csak gondosan lezárt dobozban szabad tárolni, száraz helyen, légmentesen lezárva. A dobozból már kivett, de fel nem használt anyagot nem szabad visszaönteni, illetve csak annyit célszerű kivenni, amennyit kb. 5 órán

belül felhasználnak. Ha túl nagy légtér maradna, úgy tanácsos kisebb, jól zárható edénybe áttölteni a lakkot.